



# tesa<sup>®</sup> 4309 PV1



## Produktové Informace

Maskovací páska pro lakování do 120°C

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4309 je jemně krepovaná, velmi pružná a flexibilní papírová maskovací páska pro lakování oblouků a křivek s následním sušením s odolností do teploty 120 °C.

### Sustainable Aspects

53% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Charakteristika

- The excellent adhesion of fillers or paints (water- or solvent-borne) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- After the oven drying process with temperatures up to 120° C, tesa<sup>®</sup> 4309 can be easily removed without tearing and without leaving any residues.
- The flexible masking tape is resistant to wet sanding and features excellent adhesion to various surfaces

### Aplikace

Pásku tesa<sup>®</sup> 4309 můžete použít na lakovaném kovu, gumě, skle a chromovaných dílech.

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                       |                                      |        |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 53 %   |
| • Druh lepidla    | přírodní kaučuk       | • Celková tloušťka                   | 170 μm |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                        |             |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 12 %    | • Hand tearability     | velmi dobré |
| • Síla přetržení         | 47 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano         |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04309>



# tesa<sup>®</sup> 4309 PV1

## Produktové Informace

### Další informace

Páska je odolná vůči mokrému broušení. Poskytuje velmi dobré ukotvení plniče nebo laku (na bázi vody či rozpouštědel) na vrchní stranu pásky a nedochází tak k odlupování rozprachu.

Páska tesa 4309 je snadno odstranitelná bez zanechání zbytků lepidla i po sušení až do 120 °C

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04309>