



tesa® 50699

Produktové Informace



Lepicí páska se záložkami

Produktbeskrivning

tesa® 50699 je zelená páska se záložkami, která obsahuje vrstvu PET nosiče a vrstvu silikonového lepidla. Používá se k odstraňování fóliového krycího materiálu ze sortimentu tesa ACX^{plus} s vysokou spolehlivostí, což je dobré řešení balení pro zákaznické procesy, kde je potřeba řešení se záložkami.

Charakteristika

- Velmi dobré vlastnosti záložek pro sortiment tesa ACX^{plus}

Aplikace

- Rychlé a spolehlivé odstraňování krycího materiálu ve výrobě.
- Pro aplikace s rovnými záložkami, běžně používané pro přemostění k odstranění krycího materiálu z několika kusů pásy a/nebo výseků v jediné operaci.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET | • Celková tloušťka | 130 µm |
| • Druh lepidla | Silikon | • Barva | zelená |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|------|------------------|----------|
| • Protažení do přetržení | 80 % | • Síla přetržení | 100 N/cm |
|--------------------------|------|------------------|----------|

Další informace

Další informace:

- tesa 50699 je vhodným řešením pro ruční aplikaci záložek sortimentu tesa ACX^{plus}, včetně krycího materiálu tesa 78xx PV29, krycího materiálu 778xx PV15 a krycího materiálu 772xx PV31.
- tesa 50699 je k dispozici jako fóliový materiál v logrolí o rozměru 985 mm*66 m.
- Průvodce aplikací: 1) Aby byly zajištěny vlastnosti záložek, musí být alespoň jeden roh krycího materiálu zcela zakrytý záložkou. 2) Aplikujte s 20 N/cm při teplotě 15 °C až 40 °C, abyste zabránili zadržení vzduchu. 3) Doporučená doba působení je 30 minut před použitím. 4) Nejlepšího výkonu dosáhnete, když začnete s odstraňováním záložek / krycího materiálu velmi vysokou rychlostí přibližně 2 m/s a pod úhlem menším než 45° mezi krycím materiálem a páskou. Další podrobnosti najdete v části „Tipy a triky pro záložky tesa ACX^{plus}“.



tesa[®] 50699

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50699>