



tesa® 51108

Produktové Informace



Vysokoteplotní PET maskovací fólie pro lakování automobilů

Produktbeskrivning

tesa® 51108 kombinuje polyesterový nosič a termosetové lepidlo pro dosažení optimálních vlastností pro vysoce kvalitní lakování automobilů. Teplotní odolnost až do 150 °C/1 h a vysoká pevnost v tahu umožňují ideální použití pro dvoubarevné lakování karoserií vozidel v oblasti automobilového OEM nebo nárazníků v oblasti OES, zejména pokud jsou vyžadovány dlouhé rovné linie. Díky malé tloušťce 54 µm vytváří páska mimořádně ostré čáry laku.

Pro zajištění účinné aplikace pásky tesa® 51108 jsou k dispozici standardizované a přizpůsobené aplikátory.

Hlavní vlastnosti:

- Tenká PET fólie pro rovné a tenké lakovací linie
- Vysoká pevnost v tahu pro snadné odlepení pásky bez jejího roztržení
- Odstranění beze zbytků až do 150 °C/1 h

Charakteristika

0

Aplikace

tesa® 51108 kombinuje polyesterový nosič a termosetové lepidlo pro dosažení optimálních vlastností pro vysoce kvalitní lakování automobilů. Teplotní odolnost až do 150 °C/1 h a vysoká pevnost v tahu umožňují ideální použití pro dvoubarevné lakování karoserií vozidel v oblasti automobilového OEM nebo nárazníků v oblasti OES, zejména pokud jsou vyžadovány dlouhé rovné linie. Díky malé tloušťce 54 µm vytváří páska mimořádně ostré čáry laku.

Pro zajištění účinné aplikace pásky tesa® 51108 jsou k dispozici standardizované a přizpůsobené aplikátory.

Hlavní vlastnosti:

- Tenká PET fólie pro rovné a tenké lakovací linie
- Vysoká pevnost v tahu pro snadné odlepení pásky bez jejího roztržení
- Odstranění beze zbytků až do 150 °C/1 h

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PET fólie | • Celková tloušťka | 54 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51108>



tesa[®] 51108

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 120 % | • Snadno odstranitelná | ano |
| • Síla přetržení | 47 N/cm | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |
| • Samozhášecí přísada | velmi dobré | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.3 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

Vysokoteplotní PET maskovací fólie pro lakování automobilů

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51108>