



# tesa<sup>®</sup> 68646

## Produkt Information

140µm double sided translucent non-woven tape

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 68646 is a translucent, double-sided self-adhesive tape consisting of a non-woven backing and a tackified acrylic adhesive.

### Egenskaber

- High adhesion level on various kinds of foam, plastic and metal surfaces
- Excellent temperature resistance performance
- Good converting properties

### Ansøgning

- Mounting and assembly of components into electronic devices
- Mounting of nameplates
- Lamination of foam and felt

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                   |                  |             |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | Non-woven         | • Total tykkelse | 140 µm      |
| • Klæbertype    | Modificeret akryl | • Farve          | Translucent |

### Egenskaber

- |                                 |           |                                    |        |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| • Aldersbestandighed (UV)       | meget god | • Kemikaliebestandig               | god    |
| • Bestandig over for blødgørere | middelgod | • Statisk skridstyrke ved 23°C     | god    |
| • Fugtbestandighed              | meget god | • Temperaturbestandighed, kort tid | 200 °C |
| • Gribbevne                     | meget god | • Temperaturbestandighed, lang tid | 80 °C  |



# tesa<sup>®</sup> 68646

## Produkt Information

### Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	9 N/cm	• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	12.2 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	11.2 N/cm	• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	4.3 N/cm
• Klæbeevne på Glas (Umiddelbart)	9.9 N/cm	• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	4.6 N/cm
• Klæbeevne på Glas (Efter 14 dage)	10.4 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	9.8 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	10.2 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	12.1 N/cm

### Yderligere information

Liner variants:

PV20 brown glassine liner / blue tesa logo

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=68646>