



# tesa<sup>®</sup> 5939

## Produkt Information



190µm dobbeltklæbende hvid lærredstape

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 5939 er en hvid, dobbeltklæbende tape til tæppelægning. Den består af et stærkt bæremateriale af PET-lærred i kombination med et differentielt klæbesystem af syntetisk gummi.

Den specielle klæber på den åbne side har en høj initial klæbekraft og kan fjernes fra de mest almindelige overflader i op til 14 dage uden at efterlade klæberester. (Du bør altid teste tapen på en overflade før brug)

### Egenskaber

- Høj initial klæbekraft på en lang række materialer
- Fremragende tilpasningsevne på grund af et fleksibelt og stærkt bæremateriale af PET-lærred
- Kan let rives over i hånden

### Ansøgning

- Midlertidig tæppelægning under messer, udstillinger, kongresser og renoveringer
- Montering af gulvbelægningssystemer
- Montering af lette dele og materialer
- Splejsning

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                  |                 |                 |       |
|------------------|-----------------|-----------------|-------|
| • Klæbertype     | Syntetisk gummi | • Farve         | Hvid  |
| • Linertype      | Glassine        | • Linerfarve    | Gul   |
| • Total tykkelse | 190 µm          | • Linertykkelse | 69 µm |

### Egenskaber

- |                   |         |                                    |       |
|-------------------|---------|------------------------------------|-------|
| • Brudforlængelse | 25 %    | • Temperaturbestandighed, kort tid | 80 °C |
| • Brudstyrke      | 75 N/cm | • Temperaturbestandighed, lang tid | 60 °C |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=05939>



# tesa<sup>®</sup> 5939

## Produkt Information

### Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) 8 N/cm
- Klæbeevne på Stål (linerside, efter 14 dage) 14 N/cm

### Yderligere information

Tilsvarende produktkvalitet fås også i sort: tesa<sup>®</sup> 5938

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=05939>