



tesa[®] 58399

Produkt Information



tesa[®] 58399 800 µm thermal conductive tape

Produktbeschreibung

tesa[®] 58399 800 µm thermal conductive tape

Produktmerkmale

- This product is equipped with special acrylic adhesive that provide certain thermal conductivity when it applies between heat source and heat sink.
- It has good performance on polar substrates.

Anwendung

Applied between heat source and heat sink to transfer the heat.

- Battery module cooling plate mounting
- Power electronics unit
- FPC and PCB

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| • Trägermaterial | ohne | • Farbe | weiß |
| • Klebmasse | Acrylat | • Dicke der Abdeckung | 127 µm |
| • Art der Abdeckung | PE-beschichtetes
Papier | • Farbe der Abdeckung | weiß |
| • Dicke | 800 µm | | |

Produktsortiment

- | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| • Available colors | weiß | • Available thicknesses | 800 |
| • Available formats | Log roll, A4 sheet | | |



tesa[®] 58399

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| • Abrollkraft der Abdeckung | leicht | • Spannungsfestigkeit | 18 kV/mm |
| • Dichte | 1,5 g/cm ³ | • Temperaturbeständigkeit (-40°C) | sehr gut |
| • Durchschlagsspannung | 14 KV | • Temperaturbeständigkeit (125°C) | sehr gut |
| • Härte - Shore 00 | 75 STK | • Temperaturbeständigkeit | 200 °C |
| • Oberflächenwiderstand | 1000000000000000 | kurzfristig | |
| | Ohm.cm | • Volumenwiderstand | 1000000000000000 |
| • Schwerentflammbarkeit | V2 | | Ohm.cm |
| | | • Wärmeleitfähigkeit z-Richtung | 0,8 W/mK |

Klebkraft

- | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • auf Stahl (initial) | 5,9 N/cm | • Haftung auf Stahl (20min @ RT, 90°) | 5,9 N/cm |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|----------|

Lagerbedingungen

Lagerbedingungen

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

Weitere Informationen

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=58399>