




tesa® 50650

Προϊόντος Information



Μπλε ταινία μασκαρίσματος πολυεστέρα / σιλικόνης

Product Description

Η tesa® 50650 είναι μια μπλε ταινία υψηλής αντοχής σε θερμοκρασίες που διαθέτει επίστρωση από πολυεστέρα με κόλλα σιλικόνης.

Χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Ξεκάθαρη άκρη χρώματος
- Εξαιρετικά ευέλικτη για χρήση σε ακανόνιστα σχήματα
- Αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Χαρακτηριστικά

- High temperature resistance (up to 220°C for 30 minutes)
- Residue-free removability for masking and surface protection applications
- Good conformability, thin backing for sharp color edges
- The high-temperature tape features easy application and easy one-piece removal without leaving residues behind.
- The thin tape conforms well around irregular shapes, enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.

Εφαρμογές

Μασκάρισμα των περιοχών που δεν πρέπει να επικαλυφθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίστρωσης με σκόνη πούδρας.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | PETP | • Συνολικό πάχος | 55 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη | | |



tesa[®] 50650

Προϊόντος Information

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 120 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 220 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 50 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Hand tearability | χαμηλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.3 N/cm |
|-------------------------|----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=50650>