



tesa® 4974

Toote Teave



kahepoolne teip tekstiilalusel

Toote kirjeldus

tesa® 4974 koosneb tekstiilalusmaterjalist, mis on kaetud kautšukist valmistatud liimainesüsteemiga.

tesa® 4974 väga hea kohene nakkuvus.

Funktsioonid

- tesa® 4974 has very good initial adhesion.

Rakendused

tesa® 4974 sobib paigaldamiseks eelkõige ebatasase, kiulise pinnaga materjalidele.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

| | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie | • Kogupaksus | 380 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Värvus | valge |
| • Kattepaberi tüüp | krepp-paber | • Kattepaberi värvus | valge |

Omadused / jõudlusväärtused

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 4 % | • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | madal |
| • Tõmbetugevus | 80 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | madal |
| • Kemikaalikindlus | madal | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 110 °C |
| • Nake | keskmine | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 30 °C |
| • Niiskuskindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| • Pehmendikindlus | keskmine | | |



tesa[®] 4974

Toote Teave

Väärtuste järgimine

| | | | |
|--|----------|---------------------------------------|----------|
| • Nakkuvus ABSga (esialgne) | 4.1 N/cm | • Nakkuvus PETga (14 päeva pärast) | 5 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast) | 5.6 N/cm | • Nakkuvus PPga (esialgne) | 3.3 N/cm |
| • Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne) | 3.9 N/cm | • Nakkuvus PPga (14 päeva pärast) | 4.7 N/cm |
| • Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast) | 5.3 N/cm | • Nakkuvus PSga (esialgne) | 4.3 N/cm |
| • Nakkuvus PCga (esialgne) | 4.9 N/cm | • Nakkuvus PSga (14 päeva pärast) | 5.9 N/cm |
| • Nakkuvus PCga (14 päeva pärast) | 5.9 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne) | 4 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (esialgne) | 2.8 N/cm | • Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast) | 5.1 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (14 päeva pärast) | 3.6 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 5 N/cm |
| • Nakkuvus PETga (esialgne) | 4.2 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 6.1 N/cm |

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04974>