



tesa® 51960

Tuote Tiedot



Mattojen ammattimaiseen asentamiseen- irrotettava -

Tuotteen kuvaus

tesa® 51960 on kaksipuolinen mattoteippi, jonka avoin puoli voidaan irrottaa monista pinnoista jälkiä jättämättä. Siinä on PP-kalvo ja akryyliiima. Erilaiset tarttumisarvot on räätälöity mattojen asentamiseen. Tämä teippi tarttuu erittäin tiukasti moniin yleisesti käytettyihin pintoihin.

tesa® 51960 kestää ikääntymistä ja pehmittimiä (ei aiheuta värjäntymistä PVC- tai CV-matoissa). Tiukemmin tarttuva pinta on peitetty valkoisella suojapaperilla.

Ominaisuudet

- tesa® 51960 is most extensively resistant to ageing and plasticizers (no discoloration of PVC- / CV-floorings).
- The different adhesion value is tailor-made for carpet laying applications and guarantees a very high tack on many commonly used surfaces.

Hakemus

Vaahto- tai tekstiilipintaisten ja PVC- tai CV-lattiamateriaalien asentamiseen lähes kaikille pinnoille.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| • Selkäaineen materiaali | kuituvahvistettu PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 248 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | läpikuultava |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| • Murtovenymä | 80 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 120 °C |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Pehmittimien kesto | kohtalainen |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 60 °C |
| • Kemikalien kestävyys | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | kohtalainen |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | 23°C | |
| | | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | heikko |
| | | 40°C | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51960>



tesa® 51960

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

- | | | | |
|---|----------|--|-----------|
| • PE (alku) | 3 N/cm | • PP (suojamat. puoli alku) | 4.2 N/cm |
| • PE (14 pv:n kuluttua) | 3.5 N/cm | • teräkseen (alku) | 4.7 N/cm |
| • PE (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) | 5.1 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 6.6 N/cm |
| • PE (suojamat. puoli alku) | 4.5 N/cm | • teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) | 13.7 N/cm |
| • PP (alku) | 3.5 N/cm | • teräkseen (suojamat. puoli alku) | 9 N/cm |

Lisätiedot

Pinnan tulee DIN 18365:n mukaisesti olla tasainen, puhdas, kiinteä, kuiva, öljytön ja vahaton.

Ei sovellu luonnonkivilattioille.

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51960>