



tesa® 4549

Tuote Tiedot



Kevyesti aukirullautuva päällystämätön kangasteippi

Tuotteen kuvaus

Päällystämätön tesa® 4549 -kangasteippi kestää repeytymättä. Teippi koostuu 145 mesh -rayonkankaasta ja luonnonkumiilmista.

tesa® 4549 on erittäin joustava ja muotoutuva teippi. Sen avautuminen rullalta vaatii vain vähän voimaa, joten se soveltuu mainiosti koneellisiin prosesseihin ja moniin muihin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet:

- Avautuminen rullalta vaatii vain vähän voimaa, joten automaattinen annostelu helpottuu
- Kiinnittyy hyvin myös karkeille pinnoille
- Mukautuu epätasaisille pinnoille menemättä ryppyyn
- Helppo kirjoittaa, oikea valinta merkintäteipiksi
- Erittäin suuri vetolujuus
- Sileä ja muotoutuva
- Väri vaihtoehdot: valkoinen ja musta

Sustainable Aspects

- 71% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- very conformable tape which adapts to uneven and shaped surfaces without creasing
- low unwinding forces, enhancing automatic dispensing
- good adhesion, even on rough and structured surfaces

Hakemus

- Pakkausten automaattiseen suljentaan
- Tärinänvaimennus auto- ja kodinkoneteollisuudessa
- Esimerkiksi sähköisten osien, nauhojen ja ruuvien vyöttämiseen
- Tankojen, kaapelien ja johtojen niputtamiseen
- Reunojen vahvistamiseen ja suojaamiseen
- Kaapelien kiinnittämiseen
- Kirjansidontaan

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa[®] 4549

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | pinnoittamaton kangas | • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 71 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 300 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|---------------------------|
| • Murtovenymä | 16 % | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 140 °C |
| • Vetolujuus | 90 N/cm | • Lämpötilankesto (30 min) | 140 °C |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Saatavana pitkinä rullina | kyllä |
| • Helppo kirjoittaa päälle | kyllä | • Tiheys | 145 count per square inch |
| • Kulutuksen kestävyys | hyvä | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.6 N/cm |
|-------------|----------|

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04549>