




tesa® 4661

Tuote Tiedot



Akryylipinnoitettu kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4661 on kestävä akryylipinnoitettu kangasteippi. Siinä on 148 mesh -rayonkangas ja luonnonkumiliima. tesa® 4661 on yleisteippiä erilaisiin käyttökohteisiin. Sitä käytetään usein osien kiinnittämiseen.

Ominaisuudet:

- Kiinnittyy hyvin myös karkeille pinnoille
- Erittäin suuri vetolujuus
- Kestää hankaamista.
- Saatavana 7 väri vaihtoehtoa: musta, valkoinen, harmaa, punainen, vihreä, keltainen, sininen

Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

Hakemus

- Vaijerien ja kaapelien merkitsemiseen
- Esimerkiksi putkien tai profiilien niputtamiseen
- Vaimentaa ääntä ja hankausta
- Johtoteipiksi
- Värikoodaukseen
- Terävien reunojen suojaamiseen
- Pakkausten ja putkien suljentaan
- Esimerkiksi osien, naulojen, ruuvien vyöttämiseen

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa® 4661

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | Akryylipinnoitettu kangas | • Biopohjainen (painon mukaan) | 60 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 300 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---------------------------|
| • Murtovenymä | 12 % | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 140 °C |
| • Vetolujuus | 100 N/cm | • Lämpötilankesto (30 min) | 140 °C |
| • Hand tearability | erittäin hyvä | • Saatavana pitkinä rullina | kyllä |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Suorat repäisyreunat | erittäin hyvä |
| • Helppo kirjoittaa päälle | kyllä | • Tiheys | 145 count per square inch |
| • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä | • Water resistance | hyvä |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 5.8 N/cm |
|-------------|----------|

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04661>