tesa® 62852

Information Produit

Mousse double face PE

Product Description

tesa® 62852 est un adhésif double face composé d'un support mousse PE et d'une masse adhésive pure acrylique.

tesa® 62852 se caractérise surtout par:

- un fort pouvoir adhésif final pour un collage sûr
- un support mousse conformable pour compenser les tolérances d'épaisseur et les surfaces inégales
- une résistance en température excellente
- des propriétés de transformation excellentes

Caractéristiques

- High ultimate adhesive strength
- Excellent temperature resistance
- Excellent converting properties, especially for filigree designs
- Conformable foam backing to compensate for design tolerances or uneven surfaces
- The black color allows for an almost invisible bond line.
- Due to the high conformability, the tape ensures a good wet out and secure bonding even on uneven surfaces and compensates for design tolerances.

Application

- montage permanent de logos et lettres, par exemple les lettres du nom du modèle de voiture ou les références moteur

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

Support	mousse PE	Couleur	noir
Type de masse adhésive	acrylique pure	Couleur du protecteur	brun
Type de protecteur	glassine	Epaisseur du protecteur	71 µm
Epaisseur totale	0.5 mm	Poids du protecteur	80 g/m²

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=62852

tesa® 62852

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 400 %
- Résistance à la rupture 8 N/cm
- Résistance au cisaillement statique à 40°C très bon
- Résistance au cisaillement statique à 70°C très bon
- Résistance en température à court terme 100 °C
- Résistance en température long terme 90 °C

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) 6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) 13 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) 1.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) 1.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 9.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 20 N/cm

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=62852