



tesa[®] 51570

Produkt Information



Doppelseitiges Vliesklebeband

Produktbeschreibung

tesafix[®] 51570 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Synthetikautschuk-Klebmasse. Das Produkt ist geeignet für permanente Verklebungen von Metallen, Schaumstoffen, Displays und Plakaten, bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Der hohe Masseauftrag ermöglicht Verklebungen auf rauen und strukturierten Oberflächen und zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.

Produktmerkmale

- The thick layer of adhesive bonds well on uneven surfaces and has a very high initial bond.

Anwendung

- Verkleben von Schildern, Blenden, Skalen.
- Selbstklebendes Ausrüsten von Versandtaschen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Vlies | • Dicke | 110 µm |
| • Klebmasse | Synthetikautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | mittel | • Statische Scherfestigkeit bei 23°C | gut |
| • Anfassklebkraft | sehr gut | • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | niedrig |
| • Chemikalienbeständigkeit | niedrig | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 80 °C |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut | • Temperaturbeständigkeit langfristig | 40 °C |
| • Fogging | gut | • Weichmacherbeständigkeit | niedrig |



tesa[®] 51570

Produkt Information

Klebkraft

• auf PE (initial)	5,5 N/cm	• auf PVC (initial)	9 N/cm
• auf PE (nach 14 Tagen)	7 N/cm	• auf PVC (nach 14 Tagen)	12,5 N/cm
• auf PP (initial)	7 N/cm	• auf Stahl (initial)	12 N/cm
• auf PP (nach 14 Tagen)	12 N/cm	• auf Stahl (nach 14 Tagen)	13 N/cm
• auf PS (initial)	8 N/cm		

Weitere Informationen

It is not recommended to apply tesa[®] 51570 where a temperature load of over 60° C prevails for a longer period.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51570>