



tesa® 58323

Termék Információk



75 µm-es, kétoldalas, áttetsző, nemszőtt szalag

Termékleírás

A tesa® 58323 speciális, fokozott tapadású akril ragasztórendszert használ, amely kiváló alakíthatósággal rendelkezik a nehéz szerelési alkalmazásokhoz, ideális az FPC szerelési alkalmazásokhoz.

Az akrilragasztó nagy ragasztási- és hámlási szilárdságot biztosít ennek a terméknek. A rendkívül kényelmes, nemszőtt hordozó kiváló feldolgozhatóságot nyújt korlátozott letekeredés mellett. A pergamen védőpapír biztosítja, hogy könnyen, ragasztómaradványok nélkül eltávolítható legyen.

Az FPC szerelési alkalmazásokat széles körben használják az új elektromos autók akkumulátor rendszerében is. A tesa® 58323 megfelel a szigorú autóiipari környezetvédelmi- és hosszú távú tartóssági követelményeknek.

A tesa® 58323 legfontosabb jellemzői:

- *Nagy ragasztási- és hámlási szilárdság
- *Hosszú távú megbízhatóság és öregedésállóság
- *Jól ellenáll a tisztításnak
- *Nagyfokú alakíthatóság egyenetlen felületeken
- *Megfelel az RoHS előírásoknak
- *Halogénmentes

Alkalmazások

FPC szerelés, amikor az EV akkumulátor-rendszerben az alacsonyfeszültségű huzalozás helyettesítésére szolgál.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	nem szőtt	• Szín	áttetsző
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia súly	82 g/m ²
• Liner típusa	pergamen	• Fedőfólia színe	fehér/poros logó
• Teljes vastagság	75 µm	• Fedőfólia vastagsága	71 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- Hosszú távú hőállóság 125 °C

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58323>



tesa[®] 58323

Termék Információk

Tapadási értékek

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| • Tapadás PC-hez (3 nap után) | 8 N/cm | • Tapadás PP-hez (3 nap után) | 5.9 N/cm |
| • Tapadás PI-hez (3 nap után) | 7 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 7.7 N/cm |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58323>