



# tesa® 4688 Extraerős szövetszalag

## Termék Információk



Univerzális polietilén bevonatú szövetszalag

### Termékleírás

A tesa® 4688 normál minőségű polietilén bevonatú szövetszalag. 55-ös szövési sűrűség jelzőszámú szőtt szövet-hordozóval rendelkezik, mely nyomásérzékeny, természetes gumi ragasztóval van bevonva. Ez a szövetszalag kitűnően ragad még durva felületekre is, jól tapad, és nagy kezdeti kötőerővel rendelkezik. A tesa® 4688 tipikus javítószalag, mely számos célra kényelmesen használható, és kiválóan kezelhető. Ez a szövet javítószalag vízálló, 110 °C-ig hőálló, ellenáll a dörzsölésnek, és könnyen letekereshető. Mivel kézzel eltérhető, alkalmazása igen egyszerű. Ezenkívül a tesa® 4688 atomerőművekben való felhasználásra is tanúsítva van. Többféle színben rendelhető.

### Jellemzők

- Erős tapadás, még durva felületeken is
- Vízálló
- Könnyen letekerhető
- Összes halogéntartalom < 1000 ppm
- Összes kéntartalom < 1000 ppm

### Alkalmazások

\*A tesa® 4688 alkalmazások széles skálájára használható, például jelölésre, maszkolásra, csomagolásra, védelemre, rögzítésre és lezárásra

\*Ez az univerzális szövetszalag védelemre használható homokfúvás közben

\*A szövetszalag építkezéseken, vakolás során műanyag fóliák rögzítésére is alkalmas

\*A szalag kartondobozok, fémedények stb. lezárására is használható

\*A tesa® 4688 huzalok rögzítésére és kábelek kötegelésére is használható

\*A tesa® 4688 felhasználható fóliák összeillesztésére és alkatrészek megjelölésére karbantartás alatt álló atomerőművekben

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |          |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga        | PE extrudált szövet | • Teljes vastagság | 260 µm   |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi    | • Szalagvastagság  | _NULL µm |
| • Liner típusa         | egyáltalán nem      |                    |          |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04688>



# tesa® 4688

## Extraerős szövetszalag

### Termék Információk

#### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	9 %	• Hőmérsékletállóság (30 perc)	110 °C
• Szakítószilárdság	52 N/cm	• Kopásállóság	jó
• Dielektromos átütési feszültség	2900 V	• Szemnagyság	55 count per square inch
• Egyenesen téphető szélek	jó	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	110 °C
• Hand tearability	jó	• Water resistance	jó

#### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4.5 N/cm

#### Kiegészítő információk

- Megfelel az LV 312-1 szerinti dielektromos szilárdsági követelményeknek, 7500 Volt (3 réteg)

- Megfelel a Siemens AG TLV 9027/01/06 szabvány atomerőművekben való használatra vonatkozó követelményeinek.

#### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04688>