



# tesa® 4541

## Termék Információk



Könnyen alakítható bevonat nélküli szövetszalag

### Termékleírás

A tesa® 4541 nagyon jó szakadásálló bevonatlan szövetszalag. Alapja 145 szemes műselyem szövet hordozó és természetes gumi ragasztóanyag.

A tesa® 4541 nagyon rugalmas és jól alakítható szalag, számos felhasználási célra.

Jellemzői:

- jó tapadás még durva és olajos felületeken is
- gyűrődés nélkül alkalmazkodik egyenetlen felületekhez
- könnyen írható, ideális jelölőszalag
- nagy szakítószilárdság
- sima és könnyen alakítható
- 5 színben: fekete, fehér, szürke, piros, barna

### Sustainable Aspects

- 87% bio-based carbon content in total product (tested acc. to EN 16640)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Jellemzők

- Good adhesion even on rough and oily surfaces
- Conforms to surfaces without creasing
- Easy to write on, ideal marking tape
- Classification according to FMVSS 302: SE/NBR\*

### Alkalmazások

- Nehéz kartonok, vödrök, fémedények kézi vagy gépi lezárása
- Filmdobozok, csatlakozódobozok lezárása, hézaglezárás
- Kábelek, rudak, lécek kötegelése
- Kábelkötegelés
- Szegélyek biztosítása
- Könyvborítók megerősítése
- Műanyag bilincsek ráerősítése kábeltömlőkre
- Hokiütők megerősítése
- Számos alkalmazás az állatgyógyászatban, kisebb-nagyobb állatok kötözése

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04541>



# tesa<sup>®</sup> 4541

## Termék Információk

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                   |                               |        |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | bevonatlan szövet | • Bioalapú (bioszén-tartalom) | 87 %   |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi  | • Teljes vastagság            | 270 µm |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                                |         |   |                               |
|--------------------------------|---------|---|-------------------------------|
| • Szakadási nyúlás             | 16 %    | • Könnyen rá lehet írni   | igen                          |
| • Szakítószilárdság            | 90 N/cm | • Kopásállóság  | jó                            |
| • Backing appearance (visual)  | matt    | • Szemnagyság   | 145 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 130 °C  | • Temperature resistance<br>(removability from aluminum<br>after 30 min exposure) | 130 °C                        |

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.6 N/cm |
|-------------------|----------|

### Kiegészítő információk

\*self-extinguishing / no burn rate according FMVSS 302 tested as composite with a non-inflammable material

Complies with LV 312-1 Dielectric strength.

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértékeknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04541>