



tesa® 5939

Termék Információk



190µm kétoldalas fehér szövetszalag

Termékleírás

A tesa® 5939 egy fehér, kétoldalas szőnyegragasztó szalag. Erős PET-szövet hordozóból és a két oldalán eltérő szintetikus gumi ragasztórendszerből áll.

A nyitott oldalon lévő speciális összetételű ragasztóanyag a nagy kezdeti ragasztóerő mellett a leggyakrabban előforduló felületekről akár 14 napig maradékmentesen eltávolítható. (Használat előtt tesztelni kell!)

Jellemzők

- Nagyon jó kezdeti tapadás a legkülönbözőbb alapfelületeken
- Kiváló alakíthatóság a rugalmas és erős PET-szövet hordozónak köszönhetően
- Jól szakítható kézzel

Alkalmazások

- Ideiglenes szőnyegragasztás vásárok, kiállítások, kongresszusok és felújítások során
- Padlóburkoló rendszerek szerelése
- Könnyű alkatrészek és anyagok szerelése
- Illesztés

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PET szövet | • Szín | fehér |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Fedőfólia színe | sárga |
| • Liner típusa | pergamen | • Fedőfólia vastagsága | 69 µm |
| • Teljes vastagság | 190 µm | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás | 25 % | • Hosszú távú hőállóság | 60 °C |
| • Szakítószilárdság | 75 N/cm | • Rövid távú hőállóság | 80 °C |

Tapadási értékek

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---|---------|
| • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 8 N/cm | • Tapadás acélhoz (fedett oldal, 14 nap után) | 14 N/cm |
| • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 14 N/cm | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=05939>



tesa® 5939

Termék Információk

Kiegészítő információk

Az azonos minőségű termék fekete színben is kapható: tesa® 5938

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=05939>