



tesa® 51108

製品案内



マスキング粘着テープ

製品の説明

- 高温の乾燥条件下でも、糊残りせず、テープ跡なく、シャープな見切りが可能です。
- 巻き戻しが軽く、しなやかな伸びにより作業性に優れています。
- 初期粘着力が高く、また強力な粘着力により、浮きや剥がれが発生しません。

特徴

- Thin PET film for straight and thin paint lines
- High tensile strength for easy demasking without the tape tearing
- Residue-free removal up to 150°C/1h
- Due to the low thickness of 54 µm, the tape creates extra sharp paint lines
- The temperature resistance of up to 150°C/1h and the high tensile strength provide an ideal usage for two-tone painting on car bodies at the automotive OEM or on bumpers at OES, especially if long straight lines are required.

用途

- 自動車のボディー等のペイントワークの見切りライン用。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|---------|------|-------|
| • 基材 | PETフィルム | • 総厚 | 54 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|------------|---------|----------|---|
| • 破断伸び | 120 % | • 再剥離性 | 良 |
| • 引張強度 | 47 N/cm | • 打ち抜き適性 | 良 |
| • フレーミング適性 | 非常に優れる | | |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 3.3 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 51108

製品案内

備考

To prevent adhesive picking at the edges, which can lead to problems in the paint process, the material has to be stored in original packaging and in a clean and particle free environment.

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51108>