



# tesa®, tesapack® 4089

## 제품 정보



### 범용 상자 봉합용 테이프

#### 제품 설명

tesa® 4089 PV6은 28µm-폴리프로필렌 기재와 천연고무 점착제로 구성된 제품입니다.

#### 특성

- Its adhesive properties are optimal in moderate temperatures from -30°C to 100°C, making it ideal for indoor applications.
- The polypropylene backing is lightweight.
- It has a high tack and a short dwell time, is easy to unroll, and can be used conveniently with a hand-held dispenser or an industrial machine.

#### Applications

저중량에서 중간 중량 범위 상자의 수동 및 자동 봉인

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

- |                         |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| • Backing material Grid | PP 필름 | • 총두께 | 46 µm |
| • Type of adhesive Grid | 천연고무  |       |       |

#### 속성 / 성능 값

- |        |         |                      |   |
|--------|---------|----------------------|---|
| • 연신률  | 145 %   | • Manual application | 네 |
| • 인장강도 | 43 N/cm | • 자동화 용도             | 네 |

#### 점착력(수치)

- |             |          |
|-------------|----------|
| • Steel 점착력 | 2.2 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa®, tesapack® 4089

## 제품 정보

### 추가정보

none

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04089>