



# tesa® 6190 Combitape



## 제품 정보

통합 tear테이프가 들어간 필름박스 봉합용 양면 테이프

## 제품 설명

tesa® Combitape는 PET 필름 기재와 변성 아크릴 접착제로 구성된 투명 양면 테이프입니다. tesa® Combitape는 핑거리프트(연장된 이형지)와 개봉 테이프가 함께 제공됩니다.

tesa® Combitape는 골지 상자용으로 설계되었습니다. 특성:

- 핑거리프트가 있어서 이형지를 신속하게 제거 가능
- 신속한 봉합을 위해 초기 접착력이 높음
- 고열에서도 접착 성능이 안정적임
- 제한된 공간에서도 봉합, 개봉할 수 있게 함

## 특성

- Implementing closure and opening function in limited space
- Fast liner removal due to fingerlift
- High initial adhesion for fast closure
- Reliable bonding performance even at high temperatures and on rough corrugated-board surfaces
- Recycling friendly according to the INGEDE method

## Applications

- 자기 접착성 우편 주문 상자
- CD 및 책 상자

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## 제품 구조

• 기재 소재	PET 필름	• 컬러	투명성
• 접착제 종류	변성 아크릴	• 이형지 두께	80 µm
• 이형지 종류	MOPP	• 이형지 무게	72 g/m <sup>2</sup>
• 총두께	205 µm	• 이형지 색깔	적색



# tesa® 6190 Combitape

## 제품 정보

### 속성 / 성능 값

• 연신률	30 %	• 노후성 (UV)	good
• 인장강도	130 N/cm	• 단기간 온도저항	200 °C
• Tack	good	• 장기간 온도저항	100 °C
• 가소제 저항성	good	• 정적 전단응력 (23°C)	very good
• 내습성	very good	• 정적 전단응력 (40°C)	very good
• 내화학성	good	• 최저 내열도	-40 °C

### 접착력(수치)

• ABS접착력 (초기)	10.3 N/cm	• PET접착력 (14일 경과)	9.5 N/cm
• ABS접착력 (14일 경과)	12 N/cm	• PP접착력 (초기)	6.8 N/cm
• 알루미늄접착력 (초기)	9.2 N/cm	• PP접착력 (14일 경과)	7.9 N/cm
• 알루미늄접착력 (14일 경과)	10.6 N/cm	• PS접착력 (초기)	10.6 N/cm
• PC접착력 (초기)	12.6 N/cm	• PS접착력 (14일 경과)	12 N/cm
• PC접착력 (14일 경과)	14 N/cm	• PVC접착력 (초기)	8.7 N/cm
• PE접착력 (초기)	5.8 N/cm	• PVC접착력 (14일 경과)	13 N/cm
• PE접착력 (14일 경과)	6.9 N/cm	• Steel접착력 (초기)	11.5 N/cm
• PET접착력 (초기)	9.2 N/cm	• Steel접착력 (14일 경과)	11.8 N/cm

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=06190>