



tesa[®] 4961

Produkto Informacija



Double-sided tape with paper backing

Produkto aprašymas

tesa[®] 4961 consists of a natural rubber adhesive and special paper backing.

Funkcijos

- The "hard" adhesive system provides good shear resistance and can also be removed without leaving adhesive residues.

Application Fields

- Splicing of paper and film
- Self-adhesive mounting of sanding discs
- General mounting on smooth surfaces

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | popieriaus lakštai | • Bendras storis | 205 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Spalva | balta |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 3 % | • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis |
| • Atsparumas tempimui | 90 N/cm | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 40 °C |
| • Atsparumas chemikalams | vidutinis | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas drėgmei | vidutinis | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras |
| • Atsparumas minkštikliui | vidutinis | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 110 °C |



tesa® 4961

Produkto Informacija

Adhesion to Values

• ABS (pradinis)	6 N/cm	• PET (po 14 dienų)	5.8 N/cm
• ABS (po 14 dienų)	6.6 N/cm	• PP (pradinis)	5.4 N/cm
• aliuminiu (pradinis)	6.1 N/cm	• PP (po 14 dienų)	6.7 N/cm
• aliuminiu (po 14 dienų)	6.6 N/cm	• PS (pradinis)	7 N/cm
• PC (pradinis)	7.3 N/cm	• PS (po 14 dienų)	7.7 N/cm
• PC (po 14 dienų)	7.5 N/cm	• PVC (pradinis)	6.2 N/cm
• PE (pradinis)	3.9 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	6.3 N/cm
• PE (po 14 dienų)	4.1 N/cm	• plienų (pradinis)	7.8 N/cm
• PET (pradinis)	5.7 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	8 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04961>