



tesa[®] 4968

Produkto Informacija



295µm double sided white PVC film tape

Produkto aprašymas

tesa[®] 4968 is a white, double-sided mounting tape with a highly tackified acrylic adhesive and PVC backing. The thick double-sided PVC film tape has exceptional bonding performance and is used in various different industries, frequently used for fastening heavy signs and point-of-sale displays. The tackified acrylic adhesive features excellent adhesive performance, offering a reliable bond, often also on low energy surfaces and rough or slightly dirty substrates. The strong adhesive and PVC backing make the tape highly resistant to numerous factors, including plasticizers, humidity, aging, UV light, and chemicals. tesa[®] 4968 offers a very high initial bond immediately after application and is ideal for various long-term mounting applications.

Funkcijos

- Excellent adhesion and bonding strength, often also on low surface energy surfaces
- Immediate functionality of the laminated bond due to excellent initial tack
- Light and aging-resistant acrylic adhesive for long-term applications
- Very good plasticizer resistance

Application Fields

- tesa[®] 4968 is the perfect solution for mounting decorative POS materials and displays
- Mounting signs and scales
- Bonding during assembly of moldings and trims in the furniture industry
- Ideal for mounting plastic or wooden trims
- Mounting nonheated exterior car mirrors onto the holding plates

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plėvelė | • Spalva | balta |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | popierius | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 69 µm |
| • Bendras storis | 295 µm | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 80 g/m ² |



tesa[®] 4968

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	130 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	60 °C
• Atsparumas tempimui	30 N/cm	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	vidutinis
• Atsparumas minkštikliui	labai geras	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	70 °C

Adhesion to Values

• ABS (pradinis)	13.1 N/cm	• PP (pradinis)	11 N/cm
• ABS (po 14 dienų)	20 N/cm	• PP (po 14 dienų)	14.1 N/cm
• aliuminiu (pradinis)	10.3 N/cm	• PS (pradinis)	11.9 N/cm
• aliuminiu (po 14 dienų)	20.7 N/cm	• PS (po 14 dienų)	18.2 N/cm
• PC (pradinis)	13.8 N/cm	• PVC (pradinis)	10.6 N/cm
• PC (po 14 dienų)	24.6 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	25.3 N/cm
• PET (pradinis)	9.6 N/cm	• plienų (pradinis)	12.5 N/cm
• PET (po 14 dienų)	12.7 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	21.2 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04968>