



tesa® 4963

Produkto Informacija



Dvipusė juosta su skaidria plėvele

Produkto aprašymas

tesa® 4963 yra skaidri dvipusio lipnumo juosta, kurią sudaro PVC pagrindas ir kaučiuko masės klijų sistema. tesa® 4963 yra labai atspari plastifikatoriams. tesa® 4963 taip pat gali būti tiekiami su išsikišusiu apsauginiu sluoksniu, kad jį būtų lengva nulupti.

Funkcijos

- tesa® 4963 is largely resistant to plasticizers.

Application Fields

- galutinis popieriaus ir plastiko maišelių uždarymas
- dekoratyvinių ir pakavimo medžiagų tvirtinimas
- popieriaus, plastiko plėvelių ir metalo folijų sujungimas
- reklaminės medžiagos tvirtinimas

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plėvelė | • Bendras storis | 107 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Spalva | skaidri |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 30 % | • Atsparumas senėjimui (UV) | prastas |
| • Atsparumas tempimui | 50 N/cm | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas chemikalams | prastas | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 70 °C |
| • Atsparumas minkštikliui | vidutinis | | |



tesa[®] 4963

Produkto Informacija

Adhesion to Values

• ABS (pradinis)	5.4 N/cm	• PET (po 14 dienų)	5.4 N/cm
• ABS (po 14 dienų)	6.2 N/cm	• PP (pradinis)	4.3 N/cm
• aliuminiu (pradinis)	4 N/cm	• PP (po 14 dienų)	6.6 N/cm
• aliuminiu (po 14 dienų)	5.2 N/cm	• PS (pradinis)	5.3 N/cm
• PC (pradinis)	6.2 N/cm	• PS (po 14 dienų)	6.6 N/cm
• PC (po 14 dienų)	6.6 N/cm	• PVC (pradinis)	5 N/cm
• PE (pradinis)	3.8 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	5.9 N/cm
• PE (po 14 dienų)	4.5 N/cm	• plienų (pradinis)	5.9 N/cm
• PET (pradinis)	5.2 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	6.1 N/cm

Papildoma informacija

tesa[®] 4963 taip pat tiekama su išsikišusiu apsauginiu sluoksniu, kad jį būtų galima lengvai nulupti.

apsauginio sluoksnio variantai:

- PV0 ruda krepuota PVC plėvelė
- PV1 rudas pergaminas (71µm)

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04963>