



# tesa® 64993

## Product Information



### Dobbeltsidig foliebasert tape

### Produktbeskrivelse

tesa® 64993 er en hvit dobbeltsidig tape som består av et bæremateriale i PP-folie og en akrylkleber.

### Funksjoner

- En førsteklasses kombinasjon av umiddelbar gripeevne og vedheft
- Sikker sammenføring selv på kritiske materialer (som PP og PE) og ru overflater
- God temperaturobestandighet

### Applikasjon

- Montering av utvendige bilspeil uten oppvarming på holdeplaten
- Montering av varmeelementer til bilspeil på holdeplaten

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |         |                  |        |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 240 µm |
| • Klebetype     | Akryl   | • Farge          | Hvit   |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                                  |           |   |        |
|----------------------------------|-----------|---|--------|
| • Bruddforlengelse               | 20 %      | • Kjemikaliebestandig                   | good   |
| • Bruddstyrke                    | 130 N/cm  | • Klebeevne                             | good   |
| • Aldringsbestandighet (UV)      | good      | • Statisk strekkholdkraft ved 23°C      | good   |
| • Bestandig over for bløtgjørere | good      | • Statisk strekkholdkraft ved 40°C      | medium |
| • Fuktbestandighet               | very good | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 120 °C |

### Klebekraft

- |                                     |           |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Klebeevne på ABS (Umiddelbart)    | 12 N/cm   | • Klebeevne på PET (umiddelbart)    | 10 N/cm   |
| • Klebeevne på ABS (etter 14 dager) | 13.5 N/cm | • Klebeevne på PET (etter 14 dager) | 10.5 N/cm |
| • Klebeevne på PC (umiddelbart)     | 14.5 N/cm | • Klebeevne på PP (Umiddelbart)     | 8 N/cm    |
| • Klebeevne på PC (etter 14 dager)  | 15.5 N/cm | • Klebeevne på PP (etter 14 dager)  | 9.5 N/cm  |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64993>



# tesa<sup>®</sup> 64993

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64993>