



tesa[®] 4688

Product Informatie



Standaard polyethyleengecoate textieltape

Product Omschrijving

tesa[®] 4688 is een standaard textieltape met polyethyleen coating. Hij is gebaseerd op een rug van 55-maas PET/ rayonweefsel met drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.

tesa[®] 4688 is een typische reparatietape, geschikt voor tal van toepassingen met zeer goede verwerkingskarakteristieken.

Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- waterbestendig
- gemakkelijk afwikkelbaar
- tesa[®] 4688 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.* verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen, bruin

Kenmerken

- Strong adhesion, even on rough surfaces
- Waterproof
- Easy to unwind
- Total halogen content < 1000 ppm
- Total sulphur content < 1000 ppm

Toepassing

- Markeren, maskeren, verpakken, beschermen, bevestigen, sluiten
- Lijmen van constructiefolies
- Sluiten van dozen, blikken, enz.
- Bevestigen van draden
- Bundelen van kabels
- Verbinden van folies, markeren van onderdelen tijdens onderhoud in kerncentrales

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Totale dikte | 260 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Dikte van de tape | _NULL µm |
| • Type voering | geen | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04688>



tesa[®] 4688

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	9 %	• Schuurbestendigheid	goed
• Rekkracht	52 N/cm	• Temperatuurbestendigheid (30 min)	110 °C
• Di-elektrische doorslagspanning	2900 V	• Temperatuurbestendigheid (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	110 °C
• Hand tearability	goed	• Water resistance	goed
• Rechte afscheurranden	goed	• Weefsel	55 count per square inch

Hechting aan waarden

- staal 4.5 N/cm

Aanvullende informatie

Voldoet aan de vereisten van diëlektrische sterkte LV 312-1, 7.500 volt (3-laags)

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04688>