



# tesa® 62906

## Informacja Produkcie



Dwustronna taśma z pianki polietylenowej o grubości 0.6mm, do montażu zewnętrznych elementów i emblematów

### Opis produktu

tesa® 62906 to dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z elastycznego nośnika z czarnej pianki PE i akrylowej masy klejącej o zwiększonej lepkości. Dzięki grubości 0.6mm nadaje się do montażu małych listew i tabliczek znamionowych, szczególnie tych o filigranowym designie.

Czarny kolor pozwala uzyskać prawie niewidoczne mocowanie. Ze względu na wysoką zdolność dopasowania, taśma zapewnia dobre mocowanie nawet na nierównych powierzchniach oraz kompensuje tolerancje projektowe.

Akrylowa masa klejąca charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową i końcową dla takich tworzyw MSE jak ABS, chromowany ABS, PC i PMMA, a także do przezroczystych powłok MSE w połączeniu z doskonałą odpornością na temperaturę. Imponująca odporność na spadki temperatur, wynika z właściwości tłumienia pianki PE nawet w temperaturach poniżej -40°C. Nośnik z pianki PE posiada także nielepiące się krawędzie, co pozwala na łatwe konwertowanie, np. przygotowywanie wykrojników.

Dodatkowo taśma łączy wysoką wytrzymałość kohezyjną ze stosunkowo niską gęstością.

Dostępna również o grubości 0.4mm.

Właściwości produktu:

- Wysoka przyczepność początkowa i ostateczna
- Doskonałe właściwości konwersji, szczególnie w przypadku drobnych wzorów
- Doskonała odporność na temperaturę
- Elastyczny nośnik piankowy, aby skompensować tolerancje projektowe lub nierówne powierzchnie

### Cechy

- High initial and ultimate adhesive strength
- Excellent converting properties especially for filigree designs
- Excellent cold shock performance
- Excellent temperature resistance
- Conformable foam backing to compensate for design tolerances or uneven surfaces

### Zastosowania

tesa® 62906 nadaje się do montażu szerokiej gamy małych elementów zewnętrznych i części.

Przykładowe aplikacje to:

- Emblematy
- Tabliczki znamionowe
- Napis: pojedyncze litery do klasyfikacji modeli samochodów lub danych silnika
- Lusterka wewnętrzne i zewnętrzne na tylnej płycie

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=62906>



# tesa<sup>®</sup> 62906

## Informacja Produkcie

### Zastosowania

Naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów), aby zarekomendować właściwy produkt, zapewniający najwyższą możliwą wydajność.

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |           |                     |        |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | pianka PE | • grubość całkowita | 0.6 mm |
| • typ substancji klejącej | akryl     | • kolor             | czarny |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |   |         |  |                |
|---|---------|--|----------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu              | 320 %   | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała       | 110 °C         |
| • odporność na rozciąganie              | 11 N/cm | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | dobra, średnia |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C  | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 70°C | dobra, średnia |

### Siła przyczepności

- |                      |         |                        |         |
|----------------------|---------|------------------------|---------|
| • abs (początkowa)   | 6 N/cm  | • pet (po 14 dniach)   | 19 N/cm |
| • abs (po 14 dniach) | 19 N/cm | • stali (początkowa)   | 18 N/cm |
| • pc (po 14 dniach)  | 19 N/cm | • stali (po 14 dniach) | 19 N/cm |



# tesa<sup>®</sup> 62906

## Informacja Produkcie

### Dodatkowe informacje

- Wartości adhezji dotyczą taśmy PV13 z paskiem ochronnym z tworzywa PET

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=62906>