



tesa® 51414

Informacja Produkcie

Dwustronna, czarna taśma włókninowa o grubości 140 µm

Opis produktu

tesa® 51414 to czarna, dwustronna taśma samoprzylepna, składająca się z włókninowego nośnika oraz czarnej, akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

Cechy szczególne taśmy tesa® 51414:

- duża siła wiązania do różnych rodzajów podłoży
- doskonała odporność na wstrząsy w wyniku upuszczenia
- bardzo dobre właściwości w zakresie ekranowania światła

Cechy

- High bonding strength on various kinds of substrates
- Excellent drop-shock resistance
- Very good light shielding properties

Zastosowania

- Montaż obiektywów w telefonach komórkowych
- Zastosowania, w których wymagany jest czarny kolor wykrojnika dla lepszego ekranowania światła lub obróbki

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
| • Materiał nośnika | włóknina | • kolor | czarny |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • grubość paska zabezpieczającego | 120 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | papier pokryty polietylenem | • kolor paska zabezpieczającego | biały |
| • grubość całkowita | 140 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| • odporność na chemikalia | dobra | • odporność na wilgoć | bardzo dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra | • odporność na środki zmiękczające | średnia |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 80 °C | • przyczepność początkowa | dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 140 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51414>



tesa® 51414

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

• abs (początkowa)	8.1 N/cm	• pc (po 14 dniach)	11.7 N/cm
• abs (po 14 dniach)	10.5 N/cm	• pe (początkowa)	3.6 N/cm
• szkła (początkowa)	9 N/cm	• pe (po 14 dniach)	5.5 N/cm
• szkła (po 14 dniach)	11.3 N/cm	• stali (początkowa)	9.8 N/cm
• pc (początkowa)	9.2 N/cm	• stali (po 14 dniach)	11.5 N/cm

Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

PV44: biały papier powlekany polietylenem / bez nadruku

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51414>