




tesa® 66022

Ultra low VOC



Informacja Produkcie

Warstwa wzmocnionej akrylowej substancji klejącej na bazie wody o grubości 220µm z siatką z PET, do montażu we wnętrzach pojazdów

Opis produktu

tesa® 66022 to elastyczna, akrylowa taśma samoprzylepna na bazie wody o grubości 220µm, wzmocniona siatką PET. Taśma została specjalnie opracowana do standardowych zastosowań laminowania i montażu. Ze względu na niskie właściwości lotnych związków organicznych (VOC) produkt jest zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania dotyczące wnętrza pojazdu.

tesa® 66007 nadaje się do laminowania wszystkich rodzajów piankowych, polarowych i filcowych podłoży oraz montażu lekkich elementów wewnętrznych.

Taśma jest również dostępna o grubości 75µm (tesa® 66007) i 130µm (tesa® 66013).

Właściwości produktu:

- Bardzo dobre dopasowanie do trudnych kształtów 3D
- Niski VOC (wg GB 27630) i brak wykrywalnych substancji krytycznych
- Siatka PET zapewnia odpowienie wzmocnienie, co wpływa na poprawę wydajności konwertowania
- Bardzo niskie całkowite wartości VOC
- Wysoka początkowa przylepność i przyczepność przy zdzieraniu pod kątem 90°
- Bardzo dobra początkowa przyczepność do szerokiego zakresu podłoży wewnętrznych
- Bezpieczne mocowanie nawet do niepolarnych tworzyw sztucznych (PP) i kompozytów (materiały z recyklingu)

Cechy

- Highly conformable to follow difficult 3-D shapes
- Low VOC (acc. GB 27630) – no critical substances detectable
- Reinforcement supports converting efficiency
- Very low total VOC values
- High initial tack and peel adhesion
- Excellent initial adhesion to a wide variety of interior substrates
- Secure mounting even to nonpolar plastics (PP) and composites (recycled materials)

Zastosowania

tesa® 66022 nadaje się do różnych typów montażu i laminowania.

Przykładowe aplikacje:

- Montaż lekkich listew wewnętrznych (tworzywa sztuczne, powierzchnie LSE)
- Montaż FPC (elastyczne obwody drukowane)
- Laminowanie materiałów izolacyjnych
- Laminaty do ochrony przed NVH oraz BSR: przed hałasem, wibracjami, brzęczeniem, piskami i szumami
- Laminowanie tkanin dekoracyjnych
- Laminowanie pianki do uszczelnień HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
- Montaż systemów podłogowych

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66022>



tesa® 66022

Ultra low VOC

Informacja Produkcie

Zastosowania

W celu zapewnienia właściwej rekomendacji produktu, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów).

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Materiał nośnika	brak	• kolor	przezroczysty
• typ substancji klejącej	akryl na bazie wody	• grubość paska zabezpieczającego	71 µm
• typ paska zabezpieczającego	papier powlekany	• grubość taśmy	220 µm
• grubość całkowita	_NULL	• kolor paska zabezpieczającego	brązowe/niebieskie logo

Asortyment produktów

- Available formats 220 µm (tesa® 66022)

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• matowienie	bardzo dobra	• przyczepność początkowa	bardzo dobra
• nadaje się do cięcia wykrojnikami	tak	• Temperature resistance max.	200 °C
• nadaje się do szorstkich powierzchni	bardzo dobra	• Temperature resistance min.	-40 °C
• niska zawartość lotnych związków organicznych	bardzo dobra		

Siła przyczepności

• abs (początkowa)	17 N/cm	• pet miękkiej podsufitki a (początkowa)	6 N/cm
• abs (po 3 dniach)	18 N/cm	• pp (początkowa)	14 N/cm
• pc (początkowa)	19.1 N/cm	• pp (po 3 dniach)	16 N/cm
• pc (po 3 dniach)	19.4 N/cm	• ps (początkowa)	17.7 N/cm
• pe (początkowa)	9.2 N/cm	• ps (po 3 dniach)	18.2 N/cm
• pe (po 3 dniach)	9 N/cm	• pvc (początkowa)	12 N/cm
• pet (początkowa)	16.2 N/cm	• pvc (po 14 dniach)	19.3 N/cm
• pet (po 3 dniach)	18.1 N/cm	• stali (początkowa)	12.3 N/cm
• pet miękkiej podsufitki a (po 3 dniach)	8 N/cm	• stali (po 3 dniach)	17.3 N/cm



tesa® 66022

Ultra low VOC

Informacja Produkcie

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania

23°C, 50% RH, Przechowywany w oryginalnych kartonach

Dodatkowe informacje

Zgodnie z analizą VDA278, taśmy 66022 nie zawierają żadnych substancji zastrzeżonych przez przepisy GB (Chiny) oraz wytyczne dotyczące stężenia substancji w pomieszczeniach przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej (Japonia).

Bardzo niskie stężenie VOC według analizy VDA 278.

Wartości przyczepności do:

- PVC
- PP
- ABS
- PC
- PET
- PS
- PE

nie są częścią specyfikacji produktu.

Warianty paska ochronnego:

- Brązowa przekładka silikonowana (glassine) PV20 z niebieskim logo tesa
- Inne wersje paska ochronnego dostępne na zapytanie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66022>