



# tesa® 68599

## Informacja Produkcie

300µm dwustronna, przezroczysta taśma foliowa

### Opis produktu

tesa® 68599 to przezroczysta, dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z folii PET oraz akrylowej modyfikowanej masy klejącej.

Cechy charakterystyczne:

- Grubość: 300 µm
- Bardzo duża siła łączenia
- Doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe
- Dobre właściwości w zakresie obsługi i obróbki

### Cechy

- Thickness: 300µm
- High bonding strength
- High resistance to demanding environmental conditions
- Good handling performance in converting processes

### Zastosowania

Taśma tesa® 68599 stosowana do ogólnego montażu i laminowania

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                               |                    |                                 |                     |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika            | folia PET          | • kolor                         | przezroczysty       |
| • typ substancji klejącej     | akryl modyfikowany | • kolor paska zabezpieczającego | brązowe/niebieskie  |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany   | • waga paska zabezpieczającego  | logo                |
| • grubość całkowita           | 300 µm             |                                 | 80 g/m <sup>2</sup> |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu              | 50 %         | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała       | 200 °C       |
| • odporność na rozciąganie              | 30 N/cm      | • odporność na wilgoć                          | bardzo dobra |
| • odporność na starzenie (uv)           | bardzo dobra | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra        |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C       | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | dobra        |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=68599>



# tesa® 68599

## Informacja Produkcie

### Siła przyczepności

|                     |           |                        |           |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------|
| • pc (początkowa)   | 12.6 N/cm | • pe (po 14 dniach)    | 6.4 N/cm  |
| • pc (po 14 dniach) | 14.3 N/cm | • stali (początkowa)   | 13.8 N/cm |
| • pe (początkowa)   | 6 N/cm    | • stali (po 14 dniach) | 14.5 N/cm |

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=68599>