tesa® 4671

Informação Produto

Fita adesiva em tecido, com revestimento acrílico

Product Description

Com a fita adesiva em tecido, com revestimento acrílico 4671 da tesa® consegue levar a cabo as mais diversas tarefas de forma segura e fiável, especialmente na área das conferências e dos eventos!

Sustainable Aspects

- 51% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- High adhesion even on rough surfaces
- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- Available in reflective and appealing neon colors
- Solvent-free production processes

Aplicações

tesa® 4671 -Fita adesiva em tecido, com revestimento acrílico e colorida

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

• Material do suporte	tecido revestido a acrílico	• De base biológica (conteúdo biocarbono)	51 %
• Tipo de massa adesiva	borracha natural	• Espessura total	280 µm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04671

tesa® 4671

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	9 %
• Força de tensão	70 N/cm
• Fácil de escrever por cima	sim
• Hand tearability	muito bom
• Indicado para Die-Cuts	sim
• Malha (mesh)	120 count per square inch
• Margens rasgadas direitas	muito bom
• Resistência à abrasão	muito bom
• Resistência à temperatura (30 min)	140 °C
• Resistência à temperatura (amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição)	140 °C
• Resistente à água	bom

Adesão aos valores

• aço	3.8 N/cm

Informação Adicional

Recomendação: p.f. realizar um teste sobre a superfície de aplicação antes de utilizar o produto.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04671