tesa® 4900

Informação Produto

Fita de transferência em acrílico

Product Description

tesa® 4900 consiste numa massa adesiva acrílica pura transparente. A massa adesiva é transparente, resistente ao envelhecimento e tem uma adesividade inicial elevada.
tesa® 4900 também suporta elevadas temperaturas.

Características

- The adhesive is transparent, ageing resistant and has a high initial tack.
- tesa® 4900 also withstands elevated temperatures.

Aplicações

- Emendas de bobinas de papel e filme, particularmente emendas automáticas
- Montagem de expositores e posters

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

Material do suporte	nenhum
Tipo de massa adesiva	acrílico
Tipo de protector (liner)	papel glassine
Espessura total	50 µm
Cor do protector (liner)	castanho
Espessura do protector (liner)	71 µm
Peso do protector (liner)	80 g/m²

Propriedades / Valores de Desempenho

Resistência à humidade	bom
Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C
Resistencia a la temperatura a largo plazo	80 °C
Resistência a químicos	muito bom
Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	médio
Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	médio
Resistência ao envelhecimento (UV)	muito bom
Resistência aos suavizantes	médio
Tack	muito bom

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04900

tesa® 4900

Informação Produto

Adesão aos valores

• ABS (inicial)	2.9 N/cm	• PET (após 14 dias)	3.7 N/cm
• ABS (após 14 dias)	4.6 N/cm	• PP (inicial)	1.3 N/cm
• Alumínio (inicial)	2.7 N/cm	• PP (após 14 dias)	2.6 N/cm
• Alumínio (após 14 dias)	3.1 N/cm	• PS (inicial)	3.1 N/cm
• PC (inicial)	3.1 N/cm	• PS (após 14 dias)	3.8 N/cm
• PC (após 14 dias)	5 N/cm	• PVC (inicial)	2.7 N/cm
• PE (inicial)	0.8 N/cm	• PVC (após 14 dias)	5.6 N/cm
• PE (após 14 dias)	1 N/cm	• Aço (inicial)	3.4 N/cm
• PET (inicial)	2.4 N/cm	• Aço (após 14 dias)	3.8 N/cm

Informação Adicional

Este produto pode ser aplicado manualmente, assim como com o desenrolador tesa® 6013.

tesa® 4900 está também disponível com enrolamento invertido.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04900