



# tesa® 4974

## Informații Produs



Bandă dublu-adezivă cu suport din țesătură

### Descriere produs

tesa® 4974 constă dintr-un suport textil cu un sistem adeziv din cauciuc.

tesa® 4974 are o aderență inițială foarte bună.

### Caracteristici

- tesa® 4974 has very good initial adhesion.

### Aplicații

tesa® 4974 este deosebit de potrivită pentru montarea pe suprafețe aspre, fibroase.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

• Material suport	material textil	• Grosime totală	380 μm
• Tipul adezivului	cauciuc natural	• Culoare	alb
• Tipul căptușelii	hârtie creponată	• Culoarea căptușelii	alb

### Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	4 %	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	slab
• Rezistența la rupere	80 N/cm	• Rezistență la substanțe chimice	slab
• Rezistența la agenți de înmuiere	bine	• Rezistența la temperatură durată scurtă	110 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	mediocru	• Rezistența la temperatură pe termen lung	30 °C
• Rezistența la umiditate	mediocru	• Viscositate	bine
• Rezistența statica la forfecare la 23°C	slab		



# tesa® 4974

## Informații Produs

### Aderența la valori

• Aderența la ABS (inițială)	4.1 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	5 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	5.6 N/cm	• Aderența la polipropilenă (inițial)	3.3 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	3.9 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	4.7 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	5.3 N/cm	• Aderența la polistiren (inițial)	4.3 N/cm
• Aderența la policarbonat (inițial)	4.9 N/cm	• Aderența la polistiren (după 14 zile)	5.9 N/cm
• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	5.9 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	4 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	2.8 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	5.1 N/cm
• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	3.6 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	5 N/cm
• Aderența la PET (inițial)	4.2 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	6.1 N/cm

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04974>