



# tesa® 4671

## Informații Produs



Bandă textilă laminată cu pastă acrilică

### Descriere produs

tesa® 4671 este o bandă textilă robustă acoperită cu acril. Este compusă dintr-un suport de celofibră împletită (120 ochiuri/ inch pătrat) și un adeziv de cauciuc natural.

tesa® 4671 este o bandă textilă robustă ideală pentru aproape orice aplicație.

#### Caracteristici:

- \* aderență superioară chiar și pe suprafețe aspre
- \* rezistență excelentă la tensionare
- \* pe suprafața sa se poate scrie ușor
- \* maleabilă
- \* ușor de îndepărtat fără reziduuri
- \* suprafață mai puțin reflectorizantă
- \* disponibilă în 6 culori: negru, alb, gri, roșu, albastru și verde

### Sustainable Aspects

- 51% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caracteristici

- High adhesion even on rough surfaces
- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- Available in reflective and appealing neon colors
- Solvent-free production processes

### Aplicații

- Împachetarea și ranforsarea țevelor grele, profilelor etc.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04671>



# tesa® 4671

## Informații Produs

### Aplicații

- Marcarea podelelor
- Fixarea covoarelor în timpul expozițiilor
- Asigurarea colțurilor ascuțite
- Închiderea cutiilor și tuburilor
- ... și mult mai multe!

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |   |   |        |
|--------------------|---|---|--------|
| • Material suport  | Material textil cu strat de acoperire acrilic | • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 51 %   |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural                               | • Grosime totală                          | 280 μm |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |                           |   |             |
|------------------------|---------------------------|---|-------------|
| • Elongatie            | 9 %                       | • Rezistența la abraziune   | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 70 N/cm                   | • Rezistența la temperatură (30 min)                                  | 140 °C      |
| • Adecvat scrisului    | da                        | • Rezistența la apă   | bine        |
| • Adecvat ștanțării    | da                        | • Rezistența la temperatură (îndepărtabil de pe aluminiu după 30 min) | 140 °C      |
| • Densitate țesătură   | 120 count per square inch | • Se rupe manual  | foarte bine |
| • Margini drepte       | foarte bine               |   |             |

### Aderența la valori

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.8 N/cm |
|--------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4671

## Informații Produs

### Informații suplimentare

Recomandare: vă rugăm testați produsul pe suprafața de aplicare înaintea utilizării.

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04671>