



tesa® 4963

Informații Produs



Bandă dublu adezivă filmică - transparentă

Descriere produs

tesa® 4963 este o bandă dublu adezivă transparentă, formată dintr-un suport din PVC și un adeziv din cauciuc.

tesa® 4963 este în mare măsură rezistentă la plastifianți.

tesa® 4963 este disponibilă și în bobine cu un liner extins, pentru îndepărtarea ușoară a căptușelii.

Caracteristici

- tesa® 4963 este în mare măsură rezistent la plastifianți.

Aplicații

- lipirea permanentă a pungilor de hârtie și plastic
- montare materialelor decorative și de ambalare
- îmbinarea hârtiei, a foliilor din plastic și a foilor de metal
- fixarea materialelor de publicitate

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Material suport | folie de PVC | Grosime totală | 107 μm |
| Tipul adezivului | cauciuc natural | Culoare | transparent |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|---|-------|
| Elongatie | 30 % | Rezistența statica la forfecare la 40°C | bine |
| Rezistența la rupere | 50 N/cm | Rezistență la substanțe chimice | slab |
| Rezistența la agenți de înmuiere | mediocru | Rezistența la temperatură durată scurtă | 70 °C |
| Rezistența la îmbătrânire (UV) | slab | Viscozitate | bine |
| Rezistența la umiditate | foarte bine | | |



tesa[®] 4963

Informații Produs

Aderența la valori

• Aderența la ABS (inițială)	5.4 N/cm	• Aderența la PET (după 14 zile)	5.4 N/cm
• Aderența la ABS (după 14 zile)	6.2 N/cm	• Aderența la polipropilenă (inițial)	4.3 N/cm
• Aderența la aluminiu (inițială)	4 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	6.6 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	5.2 N/cm	• Aderența la polistiren (inițial)	5.3 N/cm
• Aderența la policarbonat (inițial)	6.2 N/cm	• Aderența la polistiren (după 14 zile)	6.6 N/cm
• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	6.6 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	5 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	3.8 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	5.9 N/cm
• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	4.5 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	5.9 N/cm
• Aderența la PET (inițial)	5.2 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	6.1 N/cm

Informații suplimentare

tesa[®] 4963 este disponibilă și cu "finger lift" (căptușeală extinsă) pentru îndepărtarea ușoară a liner-ului.

Variante de liner:

- PV0 folie maronie din PVC
- Hârtie cerată PV1 maro (71μm)

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04963>