




# tesa® 54995 PV0



## Informații Produs

Folie de protecție a vopselei cu strat superior transparent

### Descriere produs

tesa® 54995 este o folie subțire, aproape invizibilă și durabilă, de protecție a vopselei dotată cu un strat superior suplimentar transparent, care oferă rezistență suplimentară la zgârieturi și un finisaj lucios asemănător vopselei. Transparența optică remarcabilă și finisajul lucios, asemănător vopselei, fac această folie practic invizibilă atunci când este aplicată pe suprafețe vopsite.

Datorită rezistenței UV pe termen lung și a proprietăților de auto-vindecare (self-healing), folia rămâne invizibilă pe toată durata de viață a vehiculului, fără a deveni galbenă.

Suntem specializați în personalizarea formelor și dimensiunilor produselor noastre în conformitate cu specificațiile sau preferințele individuale, pentru a satisface o anumită nevoie a clientului.

Folia de protecție a vopselei tesa® 54995 este disponibilă și în 335μm, 54995 PV4.

### Caracteristici

- Highly transparent product design
- Perfect optical clarity makes the film virtually invisible when applied to painted surfaces
- Resistant and durable against mechanical and environmental forces
- Additional topcoat provides outstanding gloss and enhances its exterior durability
- long-term UV resistance and self-healing properties without turning yellow over the vehicle's lifetime
- Good conformability makes it ideal for curves and complex surface geometries
- Dimension stability and die-cuttability
- Compatible with several paint and clearcoat systems
- customized die-cut solutions with visual positioning features help the workers to determine the exact position

### Aplicații

În funcție de designul mașinii, există anumite zone care sunt extrem de vulnerabile la deteriorări mecanice și zgârieturi. Deteriorările vopselei provoacă coroziune gravă în timp și eliminarea lor se asociază adesea cu costuri mari de reparații.

Folia de protecție vopsea tesa se aplică pe zonele cu impact ridicat ale vehiculului. Prin crearea unei bariere, folia protejează mașina de loviturile de pietrii, murdărie, sare, condițiile dure de iarnă și multe altele, fără a schimba caracteristicile de design.

Soluțiile personalizate, cu funcții de poziționare vizuală, ajută lucrătorii să determine poziția exactă, îmbunătățind astfel precizia aplicării.

### Beneficii

- Rezistentă, durabilă, rezistentă la abraziune și ciobire, pentru a rezista la toate condițiile de drum
- Banda PU alifatică cu rezistență UV pe termen lung pentru protecție invizibilă pe toată durata de viață a vehiculului

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=54995>



# tesa<sup>®</sup> 54995 PV0

## Informații Produs

### Aplicații

- Claritate optică excelentă și finisaj lucios asemănător vopselei nu schimbă liniile vehiculului, ci lasă culoarea frumoasă a vopselei să strălucească
- Proprietățile de auto-vindecare fac zgârieturile greu vizibile

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |         |                  |             |
|--------------------|---------|------------------|-------------|
| • Material suport  | film PU | • Grosime totală | 280 μm      |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare        | transparent |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                |       |                                      |             |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|
| • Elongatie                    | 270 % | • Rezistența la temperatură (30 min) | 90 °C       |
| • Finisaj lucios al suprafeței | da    | • Rezistență la substanțe chimice    | foarte bine |

### Informații suplimentare

Toate valorile se bazează pe versiunea produsului 54995 PV0.

Datorită naturii sale delicate, acest produs poate conține mici defecte pe suprafață, cum ar fi bule mici, deformări sau cratera care, în general, nu sunt vizibile după aplicare.

Florida Test 2000hrs (PV3930): 54995 PV0 și PV4 test reușit

Test Arizona 2000 ore (PV3929): 54995 PV0 și PV4 test reușit

Teste de pietriș (SAE J400, RT): 54995 PV0 și PV4 test reușit



# tesa<sup>®</sup> 54995 PV0

Informații Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=54995>