



tesa® 4338

Produktové Informácie



Maskovacia páska s vysokou príľnavosťou do 120 °C

Popis produktu

tesa® 4338 PV1 je zelená hladká maskovacia páska so silnou príľnavosťou. Odporúča sa pre sektory prepravy, ako je námorná, vlaková, nákladná doprava a rôzne iné, kde sa vyžaduje silná príľnavosť na udržanie veľkých a ťažkých masiek.

Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- * Zelená farba a hladký papierový nosič poskytujú vynikajúcu viditeľnosť, vysokú prispôsobivosť a čisté okraje náteru
- * Lepidlo z prírodného kaučuku odolné voči starnutiu má vynikajúcu rýchlu príľnavosť
- * Zabezpečuje použiteľnosť až sedem dní vo vonkajšom prostredí
- * Poskytuje odolnosť voči teplotám až do 120 °C/248 °F a čisté odstránenie.

Aplikácia

- Hladký papierový nosič šetrný k prstom
- Pre viacero cyklov sušenia (až 3 cykly pri 120 °C/40 min.)
- Odolnosť až 7 dní vo vonkajšom prostredí alebo 30 dní pri použití vo vnútornom prostredí
- Odstránenie bez zvyškov po vychladnutí podkladov
- Vynikajúca príľnavosť farby a príľnavosť na nosič
- Odolnosť voči roztrhnutiu
- Vynikajúca prispôsobivosť

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 54 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 145 µm |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 13 % | • Hand tearability | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 43 N/cm | • Ľahko odstraniteľná | áno |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|--------|
| • na oceľ | 4 N/cm |
|-----------|--------|

Ďalšie informácie

K dispozícii aj ako tesa® 4338 PV0 so štandardnou príľnavosťou pri odlepovaní.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04338>