



tesa® 5938

Produktové Informácie



190 µm obojstranná čierna textilná páska

Popis produktu

tesa® 5938 je čierna obojstranná páska na pokládku kobercov. Skladá sa z pevného nosiča z PET tkaniny v kombinácii s diferenciálnym lepiacim systémom zo syntetického kaučuku.

Charakteristika

- * Veľmi dobrá počiatočná priľnavosť k širokej škále podkladov
- * Vynikajúca prispôsobivosť vďaka pružnému a pevnému nosiču z PET tkaniny
- * Inovatívna čierna farba na zabezpečenie neviditeľných medzier pri tmavých kobercoch
- * Dobrá trhatelnosť rukou
- * Špeciálne vyvinuté lepidlo na otvorenej strane kombinuje vysokú počiatočnú lepiacu silu s odstrániteľnosťou bez zvyškov až do 14 dní z najbežnejších povrchov. (Pred použitím je potrebné individuálne otestovanie!)

Aplikácia

- Dočasná pokládka kobercov počas veľtrhov, výstav, kongresov a renovácií
- Montáž podlahových systémov
- Montáž ľahkých dielov a materiálov
- Spájanie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Textilná | • Farba | čierna |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Farba krycieho materiálu | žltá |
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | • Hrúbka krycieho materiálu | 69 µm |
| • Celková hrúbka | 190 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 25 % | • Odolnosť voči zmäkčovadlám | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 80 N/cm | • Okamžitá lepivosť | veľmi dobré |
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | • Statická pevnosť v strihu pri 70°C | dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 60 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 80 °C |



tesa[®] 5938

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

- na oceľ (počiatočná) 8 N/cm
- na oceľ (zakrytá strana, po 14 dňoch) 14 N/cm

Ďalšie informácie

Ekvivalentná kvalita výrobku je k dispozícii aj v bielej farbe: tesa[®] 5939

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=05938>