



# tesa<sup>®</sup> 53799 PV2



## Produktové Informácie

Špičková textilná páska s polyetylénovou povrchovou úpravou

### Popis produktu

tesa<sup>®</sup> 53799 PV2 je vysoko kvalitná textilná páska s polyetylenovú povrchovou úpravou. Je vyrobená z tkanej látky PET s vrstvou z lepidla na báze prírodného kaučuku.

tesa<sup>®</sup> 53799 PV2 je veľmi pevná textilná páska pre širokú škálu použitia, Hlavne používaná v armáde.

Vlastnosti:

- veľmi dobrá priľnavosť i na hrubých povrchoch
- vynikajúca pevnosť v ťahu
- odolná voči vode
- tvarovateľná
- dostupná v 8 farbách: olivovo zelená, čierna, biela, modrá, žltá, červená, strieborná, zelená

### Charakteristika

- very good adhesion, even on rough surfaces
- excellent tensile strength
- water repellent
- conformable
- available in olive green

### Aplikácia

Vhodná pre rôzne opravné aplikácie, včetně použitia v armáde, napr:

- Balenie
- Zväzkovanie
- Uzatváranie, zakrývanie a upevňovanie
- Oprava kapot
- Spájanie otvorov
- Univerzálne aplikácie v poľnohospodárstve

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                            |                  |          |
|-------------------|----------------------------|------------------|----------|
| • Materiál nosiča | PE extrudovaná<br>textília | • Celková hrúbka | 310 µm   |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk            | • Hrúbka pásky   | _NULL µm |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=53799>



# tesa<sup>®</sup> 53799 PV2

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	11 %	• Rovné priečne pretrhnutie	dobré
• Sila pretrhnutia	77 N/cm	• Temperature resistance	110 °C
• Hand tearability	dobré	(removability from aluminum after 30 min exposure)	
• Mriežka (počet vlácienn na palec štvorcový)	80 count per square inch	• Teplotná odolnosť (30 min)	110 °C
• Odolnosť voči oteru	dobré	• Water resistance	dobré

### Adhézia k hodnotám

- na oceľ 4.7 N/cm

## Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=53799>