



# tesa<sup>®</sup> 4952

## Produkt Information



1 150 µm Dubbelhäftande PE-Skumtejp

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4952 är en dubbelhäftande PE-Skumtejp som består av ett mycket formbart bärmaterial av PE-skum med sluten cellstruktur samt ett akrylhäftämne. Skumtejpen innehåller ett väldigt mångsidigt häftämne som ger hög omedelbar vidhäftning på många typer av underlag och hög omedelbar sammanfogningsstyrka också vid lågt tryck. tesa<sup>®</sup> 4952 ger enastående resistens mot vatten, UV och åldrande, vilket gör den mycket lämplig för utomhusbruk. Den dubbelhäftande skumtejpen har förmågan att kompensera för termisk expansion vid ojämna material. tesa<sup>®</sup> 4952 ger mycket god absorption av koldchocker. tesa<sup>®</sup> 4952 är mycket lämplig för konstruktiva monteringslösningar och har en extern certifiering för montering av speglar.

tesa<sup>®</sup> 4952 har testats och godkänts av LGA-institutet för installation av speglar. Rapportnummer IWQ FSG 329 1189. Tejpen har en omedelbar vidhäftningsförmåga, skumspalt mot stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC. Och en vidhäftningsförmåga efter 14 dagar: skumspalt på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC.

### Egenskaper

- Versatile adhesive for high immediate adhesion on numerous substrates
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Compensates for differing thermal expansion of dissimilar materials
- High immediate bonding strength even at low bonding pressure
- Very good cold shock absorption

### Ansökan

- tesa<sup>®</sup> 4952 används för konstruktiva monteringslösningar
- Skumtejpen används för montering av speglar
- Den dubbelhäftande tejpen används för montering av bilspeglar, sidospeglar och backspeglar
- tesa<sup>®</sup> 4952 används för montering av funktionella paneler och profiler
- tesa<sup>®</sup> 4952 används för montering av dekorativa paneler

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

• Bärare material	PE-foam	• Färg	Vit
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer	• Liner färg	Brun
• Typ av liner	Glassine	• Tjocklek liner	70 µm
• Total tjocklek	1150 µm	• Vikt (Liner)	80 g/m <sup>2</sup>

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04952>



# tesa® 4952

## Produkt Information

### Egenskaper

• Brottöjning	200 %	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	god, medelgod
• Brottstyrka	10 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	god, medelgod
• Ålders beständighet (UV)	god	• Tack	god, medelgod
• Fuktbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet	80 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	
• Mjukgörarbeständig	medelgod, god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	80 °C

### Häftförmåga

• ABS (omedelbart)	5 N/cm	• PET (efter 14 dagar)	7 N/cm
• ABS (efter 14 dagar)	8 N/cm	• PP (omedelbart)	2.8 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	5 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	5.5 N/cm
• Aluminium (Efter 14 dagar)	8 N/cm	• PS (omedelbart)	5 N/cm
• PC (omedelbart)	5 N/cm	• PS (efter 14 dagar)	7.5 N/cm
• PC (efter 14 dagar)	8 N/cm	• PVC (omedelbart)	5 N/cm
• PE (omedelbart)	2.7 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	8 N/cm
• PE (efter 14 dagar)	2.8 N/cm	• Stål (omedelbart)	6.5 N/cm
• PET (omedelbart)	5 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	8 N/cm

### Ytterligare information

tesa® 4952 har testats och godkänts av LGA-institutet för spegelmontering. Rapportnummer IWQ FSG 329 1189.

Häftförmåga:

- omgående: foam splitting på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- efter 14 dagar: foam splitting på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04952>