



tesa[®] 4302

Produkt Information



Maskeringstejp av högprestandapapper, upp till 160 °C

Produktbeskrivning

tesa[®] 4302 är en finkräppad och anpassningsbar pappersmaskeringstejp som är speciellt lämpad för högt ställda krav inom billackaringsbranschen (vatten- eller lösningsbaserad färg) följt av torkning i ugn.

Färger och jämnfyllande massa fäster lätt på baksidan vilket gör att man undviker all form av flagning.

tesa[®] 4302 kan tas av från gummi, glas och färg utan att rivning eller att lämna kvar klisterrester. Detta är speciellt anmärkningsvärt vid kallborttagning efter värmecykel.

Tack vare den finkräppade strukturen ger tejpens mycket skarpa kanter.

Sustainable Aspects

70% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Natural rubber adhesive provides high tack and adhesion to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Smooth-to-touch paper backing with excellent conformability enabling good cornering.
- Can be removed without any residues or tearing even after cooling down.

Ansökan

Suitable for masking applications in high demanding automotive paint jobs with subsequent oven drying up to 160 °C / 1h.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 170 µm |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04302>



tesa® 4302

Produkt Information

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 % | • Enkel att ta bort | Ja |
| • Brottstyrka | 46 N/cm | • Hand tearability | mycket god |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04302>