



tesa[®] 4338

Produkt Information



Maskeringstejp med god häftförmåga vid temperaturer på upp till 120 °C

Produktbeskrivning

tesa[®] 4338 PV 1 är en grönfärgad slät maskeringstejp med stark vidhäftning. Den rekommenderas för transportsektorer som båt, tåg, lastbil och många andra där det krävs en stark vidhäftning för att hålla stora och tunga maskeringar.

Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Den grönfärgade och släta pappersbäraren gör tejpens väldigt synlig och anpassningsbar, och den ger rena färgkanter
- Det åldersbeständiga häftämnet av naturgummi ger en utmärkt snabb vidhäftning
- Den kan användas utomhus i upp till sju dagar
- Det ger temperaturbeständighet upp till 120 °C och kan tas bort utan att lämna spår.

Ansökan

- Fingervänlig slät pappersbärare
- För flera torkcykler (upp till 3 cykler vid 120 °C/40 min.)
- Upp till 7 dagars utomhusbeständighet eller 30 dagars inomhusanvändning
- Avlägsnande utan rester efter nedkyllning av underlaget
- Utmärkt färgvidhäftning och vidhäftning mot bäraren
- Rivtålig
- Utmärkt anpassningsförmåga

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 54 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 145 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|------------|
| • Brottöjning | 13 % | • Enkel att ta bort | Ja |
| • Brottstyrka | 43 N/cm | • Hand tearability | mycket god |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338

Produkt Information

Häftförmåga

- Häftförmåga mot stål 4 N/cm

Ytterligare information

tesa[®] 4338 PV 0 finns även med standardhäftförmåga.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04338>