



tesa® 88643

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปเยื่อกระดาษเคลือบสองชั้น 140 ไมครอน

Product Description

tesa® 88643 เป็นเทปเยื่อกระดาษเคลือบสองชั้นขนาด 140 ไมครอนซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อกระดาษ และกาวอะคริลิก

คุณสมบัติ:

- ปรับรูปร่างได้ง่าย
- การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่างๆ
- ลอกไลน์เนอร์ออกได้ง่าย
- เหมาะสำหรับการใช้งานถาวร

คุณสมบัติ

- Conformable
- Excellent adhesion to a variety of polar surfaces
- Easily removable liner
- Suitable for permanent applications

การใช้งาน

- การติดป้ายชื่อ
- การติดตั้งแผงควบคุม
- การเคลือบโฟม
- การเคลือบสิ่งทอ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| • Backing | non-woven | • Total thickness | 140 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | โปร่งแสง |
| • Type of liner | กระดาษเคลือบ PE | • Color of liner | logo สีขาว/น้ำเงิน |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------|----------|-------------------------------|-------|
| • Tack | ดี, กลาง | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 70 °C |
|--------|----------|-------------------------------|-------|



tesa® 88643

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	11.2 N/cm	• Adhesion to PE (after 3 days)	4.7 N/cm
• Adhesion to ABS (after 3 days)	13.2 N/cm	• Adhesion to PET (initial)	8.3 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	12.7 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	3 N/cm
• Adhesion to Glass (after 3 days)	15 N/cm	• Adhesion to PP (after 3 days)	3.2 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	10.5 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	6.4 N/cm
• Adhesion to PC (after 3 days)	12.2 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	9.6 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	4.4 N/cm	• Adhesion to Steel (after 3 days)	11.2 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการยึดติดกับเหล็กได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-3300

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=88643>