



7815 Black Line

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® ACX^{plus} Black Line 1500ไมครอน

Product Description

tesa® ACX^{plus} 7815 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสีดำเข้ม สำหรับติดตั้งชิ้นส่วนงานภายนอก เป็นเทปที่ทนต่อ cold shock ได้ดีด้วยคุณลักษณะของโฟมอะคริลิก มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม แม้ในที่ อุณหภูมิต่ำมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติ visco-elastic ทำให้ tesa® ACX^{plus} 7815 สามารถดูดซับและกระจาย dynamic และ static loads ได้อย่างดี คุณสมบัติที่โดดเด่นของ tesa® ACX^{plus} 7815 คือช่วยชดเชยแรงดึงเครียดทางกายภาพที่รุนแรง (physical stress) อันเนื่องมาจากความร้อนทำให้ชิ้นส่วนที่นำมายึดเกาะกันมีการขยายตัวที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติ:

- เนื้อโฟมอะคริลิกที่เป็น Visco-elastic ช่วยชดเชยการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดเกาะกัน ที่เกิดจากความร้อน
- การทนต่อ cold shock ได้ดีเยี่ยม
- สีดำเข้มช่วยให้ดูสวยงามและทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบ
- เนื้อโฟมอะคริลิกเซลล์แบบเซลล์ปิดช่วยในการปิดผนึก ซิล เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ทนต่อความชื้นและรังสียูวีสูง

คุณสมบัติ

- Deep black color for enhanced appearance and design flexibility
- Excellent cold shock performance
- High humidity and UV resistance
- Superior push out resistance also at high temperatures
- PFAS / PFOS free Product
- Closed cell acrylic foam core
- Viscoelastic acrylic foam core to compensate for thermal elongation differences of bonded parts

การใช้งาน

การยึดติดอย่างถาวรสำหรับชิ้นส่วนงานภายนอก ของ

- งานตกแต่งและติดคิ้ว moldings ด้านข้างตัวรถ
- ตราสัญลักษณ์
- สปอยเลอร์
- เสาอากาศ (Antennas)
- Pillar appliques



7815 Black Line

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|---------|
| • Backing | foamed acrylic | • Total thickness | 1500 µm |
| • Type of adhesive | modified acrylic | • Color | สีดำลึก |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------|-------|
| • Elongation at break | 1400 % | • Humidity resistance | ดีมาก |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Adhesion to ABS (after 3 days) | 28 N/cm | • Adhesion to Steel (after 3 days) | 35 N/cm |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

- PV 24 = โลเนอร์ฟิล์ม HDPEเคลือบซิลิโคน สีฟ้า
PV 25 = โลเนอร์กระดาษเคลือบ ซิลิโคนPE สีขาว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07815>