




# tesa® 50620

## Product Information



Малярна ПЕТ стрічка із силіконовим клеєм, яка витримує температуру 200°C

### Опис продукту

Стрічка tesa® 50620 Basic для порошкового фарбування — це зелена напівпрозора високотемпературна малярна стрічка з поліефірною основою та силіконовим клеєм. Стрічка tesa® 50620 використовується в різних сферах застосування, особливо для маскування під час порошкового фарбування та захисту поверхонь.

### Особливості

- Зняття без залишків для маскування та захисту поверхонь.
- Високотемпературна стрічка вирізняється легким нанесенням і простим суцільним зняттям без залишків.
- Стрічка забезпечує чіткі кольорові краї та гарну фіксацію фарби.
- Силіконова клейка система малярної стрічки робить її термостійкою, даючи їй змогу витримувати температуру до 200°C протягом 30 хвилин.

### Програми

- Стрічка tesa® 50620 підходить для маскування ділянок, які потрібно захистити під час загального порошкового фарбування.
- Високотемпературна стрічка витримує температуру до 200°C протягом 30 хвилин.
- Стрічка tesa® 50620 використовується для захисту поверхні або склеювання неполярних матеріалів.
- Малярна стрічка знімається без залишків.

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |         |                    |       |
|-------------------|---------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | ПЕТ     | • Загальна товщина | 70 µm |
| • Тип адгезиву    | силікон |                    |       |

### Властивості / Цінності продуктивності

- |                              |              |                              |        |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| • Подовження при розриві     | 110 %        | • Легко видаляється          | так    |
| • Межа міцності на розрив    | 75 N/cm      | • Напруга пробою діелектрика | 4000 V |
| • Hand tearability           | ні           | • Термостійкість (30 хв.)    | 200 °C |
| • Запобігання стікання фарби | good, medium | • Чітка межа кольору         | так    |

### Адгезія до цінностей

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3.6 N/cm |
|--------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50620>



# tesa<sup>®</sup> 50620

## Product Information

### Примітка

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50620>