



tesa® 64958

Thông tin Sản phẩm



Băng keo xốp PE hai mặt dày 1050um

Product Description

tesa® 64958 là băng keo hai mặt màu trắng với lớp nền xốp PE và keo cao su tổng hợp cho mục đích gắn kết. tesa® 64958 có tính năng đặc biệt:

- PE-xốp rất linh hoạt
- độ kết dính ngay lập tức ngay cả trên bề mặt thô ráp hoặc không đồng đều
- độ kết dính cao ở lực ép thấp
- độ kết dính cao trên bề mặt năng lượng thấp

Đặc trưng

- Highly conformable PE-foam
- High immediate bonding strength even on rough or uneven surfaces
- High bonding strength at low mounting pressure
- High bonding strength on low surface energy substrates

Ứng dụng

- Cấu trúc của màn hình POS
- gắn kết các ký hiệu trong nhà và dán áp phích
- gắn kết hệ thống ghi nhãn cạnh kệ
- Bổ sung tính giảm chấn và chống ồn

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing	foam PE	• Màu sắc	trắng
• Loại keo	cao su tổng hợp	• Màu lớp lót	vàng
• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine	• Định lượng của lớp lót	80 g/m ²
• Độ dày	1050 µm	• Độ dày lớp lót	70 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tới đứt	200 %	• Kháng hóa chất	trung bình
• Lực kéo căng	7 N/cm	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	trung bình
• Chịu nhiệt trong dài hạn	40 °C	• Khả năng chống lão hóa (UV)	trung bình
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	60 °C	• Khả năng chống ẩm	tốt
• Kháng chất làm mềm	trung bình	• Độ dính ban đầu	tốt

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64958>



tesa[®] 64958

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

• PC (ban đầu)	4 N/cm	• PP (ban đầu)	4 N/cm
• PC (sau 14 ngày)	4 N/cm	• PP (sau 14 ngày)	4 N/cm
• PE (ban đầu)	4 N/cm	• PVC (ban đầu)	4 N/cm
• PE (sau 14 ngày)	4 N/cm	• PVC (sau 14 ngày)	4 N/cm
• PET (ban đầu)	4 N/cm	• thép (ban đầu)	4 N/cm
• PET (sau 14 ngày)	4 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	4 N/cm

Thông tin thêm

Độ bám dính : - ngay lập tức: tách xốp trên thép, nhôm, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE - sau 14 ngày: tách xốp trên thép, nhôm, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64958>