



tesa® 63605

Thông tin Sản phẩm



Băng keo hai mặt xốp PE dày 500 µm

Product Description

tesa® 63605 là băng keo xốp PE hai mặt cho các ứng dụng liên kết chịu trọng lực nhẹ. Nó bao gồm lớp nền xốp PE có độ tương thích cao và lớp chất kết dính acrylic điều chế.

Lợi ích sản phẩm:

- Lớp nền xốp mỏng cho khoảng cách thiết kế vô hình
- Mức độ kết dính cao cấp cho hiệu suất liên kết đáng tin cậy
- Xốp mềm có độ tương thích cao phù hợp với các bề mặt có cấu trúc
- Phù hợp hoàn toàn các ứng dụng ngoài trời: chống tia cực tím, nước và lão hóa
- Thích hợp cho quy trình ứng dụng thủ công và tự động

Đặc trưng

- Thin foam backing for an invisible design gap
- High ultimate adhesion level for a reliable bonding performance
- Soft, conformable foam adapting to structured surfaces
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Suitable for manual and automatic application processes

Ứng dụng

- Dán khung, viền, nẹp trang trí
- Dán các ứng dụng phổ biến

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|
| • Backing | foam PE | • Độ dày | 500 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | đen/ trắng |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine | | |

Loại sản phẩm

- | | |
|--------------------|------------|
| • Available colors | đen, trắng |
|--------------------|------------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=63605>



tesa® 63605

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	190 %	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	tốt
• Lực kéo căng	9 N/cm	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	tốt
• Chịu nhiệt trong dài hạn	80 °C	• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	80 °C	• Khả năng chống ẩm	rất tốt
• Kháng chất làm mềm	trung bình	• Độ dính ban đầu	tốt

Độ bám dính

• ABS (ban đầu)	7.5 N/cm	• PET (sau 14 ngày)	12 N/cm
• ABS (sau 14 ngày)	12 N/cm	• PP (ban đầu)	0.8 N/cm
• nhôm (ban đầu)	7 N/cm	• PP (sau 14 ngày)	1.1 N/cm
• nhôm (sau 14 ngày)	12 N/cm	• PS (ban đầu)	8 N/cm
• PC (ban đầu)	7.5 N/cm	• PS (sau 14 ngày)	12 N/cm
• PC (sau 14 ngày)	12 N/cm	• PVC (ban đầu)	5 N/cm
• PE (ban đầu)	0.8 N/cm	• PVC (sau 14 ngày)	12 N/cm
• PE (sau 14 ngày)	1.1 N/cm	• thép (ban đầu)	12 N/cm
• PET (ban đầu)	7.5 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	12 N/cm

Thông tin thêm

Các vật liệu lớp vỏ:

- PV20 giấy glassine màu nâu / logo tesa màu xanh dương
- PV50 film PET trong suốt
- PV15 film PE màu xanh dương

Lực bám dính:

- Sau 14 ngày, lớp xốp bị xé rách dính trên bề mặt thép, nhôm, ABS, PS, PET, PVC

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=63605>