tesa® 51108

Thôngtin Sảnphẩm

Film che phủ PET chịu nhiệt độ cao (masking) trong ngành ô tô

Product Description

tesa® 51108 kết hợp lớp nền polyester và chất kết dính nhiệt để đạt được hiệu suất tối ưu cho công việc sơn ô tô chất lượng cao. Khả năng chịu nhiệt độ lên tới 150 ° C / 1h và độ bền kéo cao cung cấp một cách sử dụng lý tưởng cho sơn hai tông màu trên thân xe tại OEM ô tô hoặc trên thanh chắn xe tại OES, đặc biệt là nếu cần các đường thẳng dài. Do độ dày thấp 54 µm, băng keo tạo ra các đường sơn sắc nét thêm.

Dụng cụ hỗ trợ được chuẩn hóa và tùy chỉnh cho tesa® 51108 có sẵn để đảm bảo ứng dụng băng keo hiệu quả.

Các tính năng chính:

- Film PET mỏng cho các đường sơn thẳng và mỏng
- Độ bền kéo cao để dễ dàng tháo gỡ mà không bị rách băng keo
- Loại bỏ băng keo dễ dàng mà không sót keo lên đến 150 ° C / 1h

Đặc trưng

- Film PET mỏng cho các đường sơn thẳng và mỏng
- Độ bền kéo cao để dễ dàng tháo gỡ mà không bị rách băng keo
- Loại bỏ băng keo dễ dàng mà không sót keo lên đến 150 ° C / 1h
- Do độ dày thấp 54 µm, băng dính tạo ra các đường sơn sắc nét hơn
- Khả năng chịu nhiệt độ lên đến 150 ° C / 1h và độ bền kéo cao mang lại cách sử dụng lý tưởng cho việc sơn hai tông màu trên thân xe ô tô tại OEM/OES, đặc biệt nếu yêu cầu các đường thẳng dài.

Ứng dụng

tesa® 51108 phù hợp với nhiều loại ứng dụng che phủ khác nhau. Để đảm bảo hiệu suất cao nhất có thể, mục tiêu của chúng tôi là hiểu đầy đủ về ứng dụng của bạn (bao gồm các vật liệu có liên quan) để cung cấp khuyến nghị sản phẩm phù hợp.

Các ứng dụng ví dụ là:

- Che phủ hai tông màu ở nhiệt độ lên tới 150 ° C / 1h
- Che phủ các đường thẳng trên thân xe hoặc thanh chắn xe

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing	Film PET	• Độ dầy	54 µm
• Loại keo	cao su tự nhiên		

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=51108

tesa® 51108

Thôngtin Sảnphẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Độ giãn dài tới đứt 120 %
- Lực kéo căng 47 N/cm
- Chống cháy rất tốt
- Dễ tháo gỡ có
- phù hợp cho công đoạn cắt dập có

Độ bám dính

- thép 3.3 N/cm

Thông tin thêm

Để ngăn chặn việc bung keo ở các cạnh, có thể dẫn đến các vấn đề trong quá trình sơn, băng keo phải được lưu trữ trong bao bì gốc và trong môi trường sạch và không có hạt.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=51108