




# tesa® 61315

## Produktové Informace



300µm oboustranná černá fóliová páska s vynikajícími vlastnostmi

### Produktbeskrivning

tesa® 61315 je černá oboustranná samolepicí páska, která se skládá ze silného černého PET nosiče a přílnavého akrylového lepidla.

Speciální vlastnosti:

- Tloušťka: 300 µm
- Velmi vysoká pevnost spoje
- Vynikající odolnost proti vytlačení
- Vysoká odolnost při nárazu
- Snadná manipulace a zpracování díky velmi pevnému PET nosiči
- Vynikající odolnost vůči náročným podmínkám prostředí
- Černá barva pro snadnou detekci nebo designové účely

### Charakteristika

0

### Aplikace

tesa® 61315 je černá oboustranná samolepicí páska, která se skládá ze silného černého PET nosiče a přílnavého akrylového lepidla.

Speciální vlastnosti:

- Tloušťka: 300 µm
- Velmi vysoká pevnost spoje
- Vynikající odolnost proti vytlačení
- Vysoká odolnost při nárazu
- Snadná manipulace a zpracování díky velmi pevnému PET nosiči
- Vynikající odolnost vůči náročným podmínkám prostředí
- Černá barva pro snadnou detekci nebo designové účely



# tesa<sup>®</sup> 61315

## Produktové Informace

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

|                          |                           |                              |                     |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiče        | PET fólie                 | • Barva                      | černá               |
| • Druh lepidla           | okamžitě přilnavý akrylát | • Barva krycího materiálu    | bílá s logem tesa   |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír          | • Tloušťka krycího materiálu | 71 µm               |
| • Celková tloušťka       | 300 µm                    | • Hmotnost krycího materiálu | 80 g/m <sup>2</sup> |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

|                                       |             |                                       |         |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| • Protažení do přetržení              | 80 %        | • Statická pevnost ve střihu při 40°C | dobré   |
| • Síla přetržení                      | 140 N/cm    | • Okamžitá lepivost                   | střední |
| • Odolnost proti stárnutí (UV)        | velmi dobré | • Teplotní odolnost, dlouhodobá       | 100 °C  |
| • Odolná proti vlhkosti               | velmi dobré | • Teplotní odolnost, krátkodobá       | 200 °C  |
| • Statická pevnost ve střihu při 23°C | dobré       |                                       |         |

### Přilnavost k hodnotám

|                                    |           |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Přilnavost na ABS (počáteční)    | 16 N/cm   | • Přilnavost na PC (po 14 dnech)   | 24 N/cm   |
| • Přilnavost na ABS (po 14 dnech)  | 19.5 N/cm | • Přilnavost na PMMA (počáteční)   | 22 N/cm   |
| • Přilnavost na sklo (počáteční)   | 22 N/cm   | • Přilnavost na PMMA (po 14 dnech) | 25 N/cm   |
| • Přilnavost na sklo (po 14 dnech) | 23 N/cm   | • Přilnavost na ocel (počáteční)   | 20.3 N/cm |
| • Přilnavost na PC (počáteční)     | 22 N/cm   | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 24 N/cm   |



# tesa® 61315

## Produktové Informace

### Další informace

300µm oboustranná černá fóliová páska s vynikajícími vlastnostmi

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=61315>