

# tesa® ACXplus 70730

## Produktové Informace



Oboustranná akrylová pěnová páska s tloušťkou 2900 µm

### Popis produktu

Řada tesa® ACX<sup>plus</sup> 707xx je vhodná pro širokou škálu aplikací lepení. Pro silné a dlouhodobé spoje i na materiálu s různými povrchovými vlastnostmi. K dispozici jsou tři tloušťky (2400 µm – 3900 µm) a produkt je ideální pro montážní aplikace s většími požadavky na vyplňování mezer.

Jako součást produktové skupiny tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x dokáže tesa® ACX<sup>plus</sup> 70730 kompenzovat tepelná prodloužení lepených součástí s teplotními cykly od -20 °C do 80 °C.

### Charakteristika

- Díky své tloušťce ideální pro požadavky na vyplňování mezer
- Kompenzace tepelného prodloužení různých materiálů

### Aplikace

Mezi příklady montážních aplikací v různých průmyslových odvětvích (např. okna a dveře, výtahy, doprava, spotřebiče) patří:

- Dělicí stěny (sklo na sklo)

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                  |                    |         |
|-------------------|------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | napěněný akrylát | • Celková tloušťka | 2900 µm |
| • Druh lepidla    | čistý akrylát    | • Barva            | černá   |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                                 |        |                                 |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 120 °C | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 220 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

### Přilnavost k hodnotám

- |                                   |        |                                    |         |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|---------|
| • Přilnavost na ABS (počáteční)   | 5 N/cm | • Přilnavost na ocel (počáteční)   | 15 N/cm |
| • Přilnavost na ABS (po 14 dnech) | 6 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 14 dnech) | 38 N/cm |
| • Přilnavost na PP (počáteční)    | 1 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 3 dnech)  | 38 N/cm |
| • Přilnavost na PP (po 14 dnech)  | 1 N/cm |                                    |         |

### Další informace

Chcete-li získat další technické údaje, klikněte na následující odkaz a otevřete náš technický informační list:

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=70730>

# tesa® ACXplus 70730

## Produktové Informace

### Další informace

[https://www.tesa.com/ACX<sup>plus</sup>/TI-sheet](https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet)

Doporučuje se používat výrobek ve vnitřním prostředí. Pro trvalé venkovní aplikace s požadavky na nosnost nabízíme naše produkty řady tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x. Abychom zajistili nejlepší možné vlastnosti, je naším cílem plně porozumět aplikaci (včetně příslušných podkladů), a doporučit vám tak ten nejlepší výrobek.

Možnosti krycího materiálu:

- PV 24: Krycí materiál z modré fólie – neznačkový

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=70730>