



tesa® 62455

Produktové Informace



Oboustranná lepicí PE pěnová páska 1 000 µm

Popis produktu

tesa® 62455 je oboustranná PE pěnová páska pro nejrůznější způsoby využití. Tvoří ji tvarovatelná PE pěna střední hustoty a akrylátová lepicí vrstva.

Výhody produktu:

- Akrylátová lepicí vrstva pro okamžité přilepení na povrchy různého typu
- Teplota lepení až -10 °C
- Využití ve venkovním prostředí bez omezení: Odolnost proti UV záření, vodě i stárnutí
- Velmi dobré zvládání tepelného šoku v chladném prostředí

Aplikace

Některé z možností využití:

- Lišty na cenovky v supermarketech
- Dekorativní aluminiové obaly spotřební elektroniky
- Montáž okenních lišt

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 1000 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | • Barva | bílá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 260 % | • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 80 °C |
| • Síla přetržení | 8 N/cm | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 80 °C |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|--------|
| • Přilnavost na hliník (počáteční)
vnitřní | 6 N/cm | • Přilnavost na PVC (počáteční) | 6 N/cm |
| • Přilnavost na hliník (po 14
dnech) | 6 N/cm | • Přilnavost na PVC (po 14 dnech) | 6 N/cm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=62455>



tesa® 62455

Produktové Informace

Další informace

PV14 = bílý papírový liner // PV39 = světlemodrá fólie

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=62455>